

# مقارنة بين استخدام الركام المكسور والركام الغير مكسور في الخلطة الخرسانية

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في الهندسة المدنية

إعداد :-

إحسان البدوي محمد الحاج

أحمد حسين أحمد إبراهيم

إسراء سيف الدين سيد نسيم

مروة مصطفى السر مصطفى

كلية الهندسة - قسم الهندسة المدنية

جامعة الشيخ عبد الله البدرى

فبراير - 2023

## الآية

بسم الله الرحمن الرحيم

(أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)

سورة الزمر الآية (9)

(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ )

للتأمل (أوتوا) فالعلم فضل من الله ....

اللهم أتينا من فضلك وأجعلنا من أهل العلم والإيمان والرحمة

## إهداء

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الدنيا إلا برويتك جل جلالك

الحمد لله وكفي والصلاة والسلام علي الحبيب المصطفى إلي من بلغ الرسالة وأدي الأمانة ونصح الأمة إلي نبي الرحمة والنور صلي الله عليه وسلم تسليماً كثيراً

إلي أمي

التي علمتني الصبر وحببت إلي القناعة وغالبت في غيبيتي عنها الألام والدموع وكانت تعيش دائماً أوبة الغائب وتدعو له في خلواتها وصلواتها وأحلامها

إلي والدي العزيز

إلي من كلله الله بالهيبة والوقار

إلي من علمنا العطاء دون إنتظار

إلي من أحمل إسمه بإفتخار

إلي أساتذتي بكلية الهندسة جامع الشيخ عبد الله البدري

إلي كل من علمني حرفاً وأضاء الطريق أمامي

إلي الكادحون في الطرقات إلي كل من كانت أمنيتهم دراسة الهندسة المدنية وحالت الظروف دون ذلك

إلي إخوتي وأصدقائي

إلي كل من رافقني خلال مسيرتي

إلي من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم

إلي جميع طلاب الدرجة الخامسة

إلي كل مهندسي بلادي

يا ملهماً يسمو بأرض الهندسة يمضي بدرب العلم حتي يغرسه

حسب المهندس لا بديل له وكأنه بالفضل أعظم مدرسة

فأسكب عطورك إن أتاك مهندس وأنشرك عبيرك إن أتتك مهندسة

## شكر وتقدير

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والشكر له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى  
أما بعد :

لا بد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود فيها إلي أعوام قضيناها  
في رحاب الجامعة

فالشكر موصول لجامعة الشيخ عبد الله البدري ذلك الصرح الشامخ في سماء العلم والمعرفة  
متمثلة في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية إدارة وأساتذة تلك الكواكب النيرة التي نهلت من  
علمها وما ذالت

بحروف نكتبها من نور صدقاً وأمانة نطوقها بالعهد والوفاء نترجمها شكراً وتبجيلاً لفضائل  
وجلائل أعمالكم التي إشرأبت لها هامة الزمان وتظل أعمالكم تضيئ عزة وشمواً شعلاً فعندما  
يتوارث الناس روائع الأشياء تكون منبعاً للأصالة أو في ألق التهذيب هكذا عرفناكم وأنصهرت  
هممكم العالية بذلاً وعطاء وأمتدجت أرواحكم بالنيل والنقاء وكنتم قناديل تحترق لتهب غيرها  
الضياء

إلي أولئك الذين منحونا العزم تلو العزم لنتخطي الصعاب وأن نقف واثقي الخطى حرفاً ولغة  
نشاطرهم الإبداع وأساتذة ومهندسين فلا تسع الحروف إلا أن تمتزج لتكون كلمات شكر وعرفان  
لكل من دعمنا ولكل من ساهم في تدريبنا مهندسين وأساتذة

كن عالماً فإن لم تستطع فكن معلماً وإن لم تستطع فأحب العلماء فإن لم تستطع فلا تبغضهم

وإلي رفقاء الدرب الدفعة الخامسة

وأخص بالشكر والتقدير

الأستاذة : زينب مصطفى

علي ما بذلته معنا من جهد

## المستخلص

تناولت التجارب المعملية المقارنة بين الحجر المكسور (الظلط) والحجر الغير مكسور (الحصى) في الخلطة الخرسانية من حيث المقاومة من خلال إختبار مقاومة الضغط باستخدام جهاز الكسرفي 7 أيام و28يوم وإختبار التشغيلية.

تم تصميم خلطتين مرجعيتين لنوعي الحجر وفقاً للمدونة البريطانية لتعطي مقاومة ( 30 ميكا باسكال) وعمل خمسة خلطات خلطتين للمكسور وثلاثة للغير مكسور مع تغيير مصدر الحجر المكسور والغير مكسور والركام الناعم

أوضحت نتائج إختبار مقاومة الضغط في 28 يوم أن إستخدام الحجر المكسور وارد أم الطيور الخط (0) مع الركام الناعم وارد بربر أعطي مقاومة ضغط (29.312 Mpa) ومع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة (29.336 Mpa) والحجر الغير مكسور وارد بربر مع الركام الناعم وارد بربر أعطي مقاومة ضغط (27.369 Mpa) ومع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة ضغط (27.287 Mpa) والحجر الغير مكسور وارد مقالع بربر مع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة ضغط (28.734Mpa) ومع الركام الناعم وارد بربر أعطي مقاومة ضغط (25.088 Mpa) والحجر المكسور وارد أم الطيور الخط 36 مع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة ضغط (28.109 Mpa) هذا يعني أن الحجر المكسور وارد أم الطيور الخط 0 مع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي أفضل تشغيلية ومقاومة ضغط .

## Abstract

Laboratory experiments dealt with the comparison between crushed aggregate and uncrushed aggregate in the concrete mixture in terms of strength through testing the pressure resistance using the fracture device in 7 days and 28 days and the operational test.

Two reference mixture were designed for the two types of aggregate according to the British Code to give a resistance of (30 MPA) and five mixtures were made for the two mixture of the crushed And three for the uncrushed , with changing the source of crushed and uncrushed aggregate and fine aggregate .

The results of the pressure test in 28 days showed that the use of crushed aggregate coming from Umm ATeyour line (0) with fine aggregate coming from Berber gave acompressive resistance of (29.312Mpa) and with fine aggregate coming from AlOtaib it gave acompression resistance of (29.336Mpa) and the uncrushed aggregate coming from Berber with fine aggregate coming from Berber gave acompressive resistance of (27.369 Mpa) and with fine aggregate coming from AlOtaib it gave acompression resistance of (27.287Mpa) and uncrushed aggregate coming from quarries took Berber with fine aggregate coming from AlOtaib it gave acompression resistance of (28.734Mpa) and with fine aggregate coming from Berber gave acompressive resistance of (25.088 Mpa) and the crushed aggregate coming from Umm ATeyour line (36) with fine aggregate coming from AlOtaib it gave acompression resistance of (28.109 Mpa) this means that the crushed aggregate coming from Umm ATeyour line (0) with fine aggregate coming from AlOtaib gave the best workability and compressive resistance .

## هرس المحتويات

البند	المحتويات	رقم الصفحة
	الآية	I
	إهداء	II
	شكر وتقدير	III
	المستخلص	IV
	Abstract	V
	فهرس المحتويات	VI
	فهرس الجداول	X
	فهرس الأشكال	XI
<b>الفصل الأول</b>		
1-1	مقدمة	2
1-2	مشكلة البحث	3
1-3	أهداف البحث	3
4-1	منهجية البحث	3
5-1	هيكلية البحث	4
<b>الفصل الثاني</b>		
2	الإطار النظري	6
2-1	الخرسانة	6
2-2	الركام	6
2-3	أنواع الركام	7

7	تصنيف الركام	2-4
8	أهمية الركام	2-5
8	تأثير أشكال الركام على الخرسانة	2-6
9	تقسيم الركام علي حسب إمتصاص الماء وكمية المياه الموجودة داخل الركام	2-7
10	خواص الركام	2-8
10	مقاومة الركام	2-9
10	العوامل التي تؤثر علي الكثافة الحجمية	2-10
11	خواص الركام الفيزيائية علي الخلطة	2-11
11	الخواص الكيميائية للركام	2-12
12	الخواص الميكانيكية للركام	2-13
12	تأثير الركام علي الخرسانة	2-14
<b>الفصل الثالث</b>		
15	التجارب المعملية	3
15	مقدمة	3.1
15	إختبارات الركام	3-2
15	الوزن النوعي للركام	3-2-1
16	التدرج الحبيبي للركام	3-2-2
17	تعيين نسبة الإمتصاص للركام	3-2-3
18	مقاومة البري	3-2-4
19	مقاومة الصدم	3-2-5
21	إختبار تعيين معامل التفلطح للركام الكبير	3-2-6
22	إختبارات الأسمنت	3-3

22	إختبار النعومة	3-3-1
23	إختبار تعيين القوام القياسي لعجينة الأسمنت	3-3-2
24	إختبار تعيين زمن الشك الابتدائي والنهائي للعجينة الأسمنتية	3-3-3
25	إختبار مقاومة الضغط للخرسانة	3-3-4
26	إختبارات الركام الناعم	3-4
26	إختبار تعيين كمية الطين والمواد الناعمة بالركام الناعم	3-4-1
<b>الفصل الرابع</b>		
30	نتائج الإختبارات ومناقشتها	4
30	نتائج إختبارات المواد	4-1
30	التدرج الحبيبي للركام المكسور و ارد أم الطيور الخط 0	4-1-1
31	نسبة الإمتصاص للركام المكسور و ارد أم الطيور الخط 0	4-1-2
32	التدرج الحبيبي للركام الغير مكسور و ارد بربر	4-1-3
33	نسبة الإمتصاص للركام الغير مكسور و ارد بربر	4-1-4
33	التدرج الحبيبي للركام الناعم و ارد بربر	4-1-5
34	التدرج الحبيبي للركام المكسور و ارد أم الطيور الخط 36	4-1-6
35	نسبة الإمتصاص للركام المكسور و ارد أم الطيور الخط 36	4-1-7
36	التدرج الحبيبي للركام الغير مكسور و ارد مقالع بربر	4-1-8
37	التدرج الحبيبي للركام الناعم و ارد العوتيب	4-1-9
38	إختبار نسبة الطين والطيني للركام الناعم و ارد بربر والعوتيب	4-1-10
39	كميات الخلط في جميع الخلطات بوحدة الكيلو جرام	4-2
39	كميات الخلط في جميع الخلطات بوحدة الكيلو جرام / المتر المكعب	4-2

41	نتائج إختبار مقاومة الضغط لجميع الخلطات في 7 أيام	4-3
43	نتائج إختبار مقاومة الضغط لجميع الخلطات في 28 يوم	4-4
<b>الفصل الخامس</b>		
46	الخلاصة	5-1
46	التوصيات	5-2
47	المراجع	5-3
	الملاحق	

## فهرس الجداول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
30	التدرج الحبيبي للحجر المكسور وارد أم الطيور الخط 0 العينة رقم 1	1-4
31	التدرج الحبيبي للحجر المكسور وارد أم الطيور الخط 0 العينة رقم 2	2-4
32	التدرج الحبيبي للحجر الغير مكسور وارد بربر العينة رقم 1	3-4
32	التدرج الحبيبي للحجر الغير مكسور وارد بربر العينة رقم 2	4-4
33	التدرج الحبيبي للركام الناعم وارد بربر العينة رقم 1	5-4
34	التدرج الحبيبي للركام الناعم وارد بربر العينة رقم 2	6-4
34	التدرج الحبيبي للحجر المكسور وارد أم الطيور الخط 36 العينة رقم 1	7-4
35	التدرج الحبيبي للحجر المكسور وارد أم الطيور الخط 36 العينة رقم 2	8-4
36	التدرج الحبيبي للحجر الغير مكسور وارد مقالع بربر العينة رقم 1	9-4
36	التدرج الحبيبي للحجر الغير مكسور وارد مقالع بربر العينة رقم 2	10-4
37	التدرج الحبيبي للركام الناعم وارد العوتيب العينة رقم 1	11-4
37	التدرج الحبيبي للركام الناعم وارد العوتيب العينة رقم 2	12-4
38	إختبار نسبة الطين والطيني للركام الناعم وارد بربر	13-4
38	إختبار نسبة الطين والطيني للركام الناعم وارد العوتيب	14-4
39	كميات الخلط في جميع الخلطات بوحدة الكيلو جرام	15-4
40	كميات الخلط في جميع الخلطات بوحدة الكيلوجرام / المتر المكعب	16-4
41	نتائج إختبار مقاومة الضغط لجميع الخلطات في 7 أيام	17-4
43	نتائج إختبار مقاومة الضغط لجميع الخلطات في 28 يوم	18-4
45	إختبار الهبوط أو التشغيلية لجميع الخلطات	19-4

## فهرست المخططات

رقم الصفحة	عنوان المخطط	رقم المخطط
42	نتائج إختبار مقاومة الضغط لجميع الخلطات في 7 أيام	1-4
44	نتائج إختبار مقاومة الضغط لجميع الخلطات في 28 يوم	2-4

# الفصل الأول

## المقدمة

# الفصل الأول

## 1- المقدمة

### 1-1 مقدمة :-

تتكون الخرسانة من ركام متدرج من حبيبات صغيرة وحبيبات كبيرة. والركام هو حبيبات صخرية متدرجة الحجم مثل الحصى والرمل والزلط.

ويتكون الركام نتيجة لترسب المعادن وتشكلها خلال العمليات الجيولوجية حيث تنشطي جسيمات الركام من الصخور إما طبيعياً نتيجة لعمليات التجوية والبري والتآكل أو صناعياً بواسطة تهشيم الصخور بالأجهزة والألات.

ودور الركام في الخلطة الخرسانية هو أن تستطيع الخلطة أن تقاوم الأحمال التي تتعرض لها ومقاومة العوامل الجوية المختلفة ، وأيضا يساعد الركام على خفض التغيرات الحجمية الناتجة من شك وتصلد عجينة الاسمنت والماء وكذلك من تأثير الرطوبة على الخرسانة.

من أجل خلطة خرسانية ذات جودة عالية يجب أن يكون الركام نظيف وصلب وأن تكون جزيئات الركام خالية من أي كيمياويات ممتصة أو مغطى بأي نوع من أنواع الطين وأي نوع من أنواع المواد الدقيقة التي يمكن أن تساهم في تدهور حالة وجودة الخرسانة.

يمكن أن نستخدم في الخلطات الخرسانية ركام ناعم أو خشن حسب نوع الخلطة واستخدامها.

مع التطورات الحديثة ظهرت بعض المواد التي يمكن ان تضاف الي الخلطة الخرسانية لكي تساعد في تحسين خواصها وهي الإضافات.

وفي الوقت الحاضر وجدت المضافات الخرسانية مكانها في صناعة الخرسانة بسبب تأثيرها المتزامن على عدد من خواص الخرسانة الجديدة والمتصلدة وفقاً للمعايير الدولية (ASTM) والوطنية.

والإضافات تضاف إلي الخليط بنسب تؤدي إلي تحسين الخواص الأساسية للخلطة، وتختلف المضافات في التركيب مثل الأملاح القابلة للذوبان والمواد الخافضة للتوتر السطحي والتكسير الحراري وتمدد الركام القلوي ومقاومة الاحماض والكبريتات في الخرسانة، وتوجد مواد تضاف بعد فترة لعلاج التشققات الخرسانية أو غيرها من مشاكل الخرسانة بحيث تكون جميع الإضافات مصنفة طبقاً للمواصفات.

### 1-2 مشكلة البحث :-

للإقبال الشديد علي استخدام الخرسانة المسلحة في التشييد لابد من دراسة خواصها ومقاومتها وقابلية تشغيلها ونفاذيتها عند استخدام أنواع مختلفة من الركام (الركام المكسور والغير مكسور).

### 1-3 أهداف البحث :-

- مقارنة بين إستخدام خلطة خرسانية بالركام المكسور و خلطة خرسانية بإستخدام الركام الغير مكسور.
- دراسة خواص كل من الركام المكسور والركام الغير مكسور ومعرفة أيهما أفضل في الخلطة الخرسانية
- معرفة قابلية التشغيل وكمية الماء المستخدمة في الخلطة في حالة كل من الركام المكسور والركام الغير مكسور وتحديد أيهما أفضل.

### 1-4 منهجية البحث :-

إستناداً علي مراجع الهندسة المدنية وخصوصاً مراجع الركام وتصميم الخلطات الخرسانية

تم جمع معلومات كاملة عن الخرسانة والمواد الداخلة في تركيبها.

من ثم تم عمل الإختبارات المطلوبة لكل من الركام والرمل والأسمنت وتقدير كمياتهم في الخلطة المراد إعدادها

تمت دراسة كل من الإمتصاص وقابلية التشغيل

صممت خلطة خرسانية بنسب معلومة بواسطة المدونة البريطانية بالمواد التي تم إختبارها مسبقاً من ثم صبها في قوالب قياسية (15\*15\*15) سم

غمرت العينات في الماء وتم كسرها بواسطة جهاز الكسر علي عدة مراحل (7-28) يوم وحصل علي نسبة مقاومة الخرسانة للضغط.

### 1-5 هيكلية البحث :-

يحتوي هذا البحث علي خمس فصول مبينة كما يلي :-

#### الفصل الأول:-

مقدمة عامة عن الخرسانة والمواد الداخلة في تركيبها.

#### الفصل الثاني:-

الإطار النظري ويضم (الركام ومصادره وأنواعه).

#### الفصل الثالث:-

الإختبارات المعملية

## الفصل الرابع:-

نتائج الإختبارات ومناقشتها

## الفصل الخامس:-

الخلاصة والتوصيات

# الفصل الثاني

## الإطار النظري

## الفصل الثاني

### 2- الإطار النظري

#### 1-2 الخرسانة :-

هي مادة بناء يتم الحصول عليها عن طريق خلط الأسمنت والركام الناعم (الرمل) والركام الخشن (الحصي ،كسر الأحجار.....الخ) والماء بنسب معينة ، كل هذه المكونات عند مزجها بشكل صحيح يبدأ الأسمنت و الماء تفاعلاً لربط المكونات (تفاعل الإماهة) وينتج كتلة لدنة تتصلب بمرور الوقت تعرف هذه الكتلة اللدنة أو الصلبة بالخرسانة

أدت التطورات التكنولوجية إلي إختراع أنواع جديدة من الخرسانة ذات الإستخدامات المحددة وهي 25 نوعاً من أنواع الخرسانة

تعتمد خصائص الخرسانة علي كمية نسب المكونات المستخدمة في الخلطة ومع ذلك يمكن أيضاً تعديل الخصائص بشكل كبير بناء علي أنواع الأسمنت المختلفة المستخدمة في الخلطة الخرسانية

الخرسانة قوية جداً في مقاومة الإنضغاط أو الضغط ولكنها ضعيفة في مقاومة الشد ويمكن صب الخرسانة الطازجة في أشكال أو قوالب مناسبة للحصول علي الشكل والحجم المطلوب

تستعمل الخرسانة الطازجة علي نطاق واسع في جميع أنواع أعمال البناء مثل (المباني والجسور والسدود والطرق والجسور العلوية.....الخ )

#### ● تتكون الخرسانة من :-

- مواد رابطة (أشهرها الأسمنت).
- الركام (الخشن والناعم).
- الماء.
- المضافات (لتحسين خواص الخرسانة).

#### 2-2 الركام :-

الركام هو عبارة عن حبيبات صخرية متدرجة الحجم وهو مادة حبيبية خامدة مثل الرمل والحصي والصخور المسحوقة وهي تتشكل مع الماء والأسمنت والمكونات الأساسية للخرسانة .

من أجل خلطة خرسانة ذات جودة عالية يجب أن يكون الركام نظيف وصلب وقوي وأن تكون جزيئات الركام خالية من أي كيماويات ممتصة أو مغطي بأي نوع من أنواع الطين أو أي نوع من أنواع المواد الدقيقة التي من الممكن أن تساهم في حالة وجود الخرسانة .

الركام يمكن أن يتم تقسيمه إلي صنفين وهما الركام الناعم والركام الخشن والركام الناعم بشكل عام يتكون من الرمل الطبيعي أو الصخور المسحوقة ويشكل الحصبي أغلبية حجم الركام الخشن بينما يشكل الصخر

المسحوق باقي الكمية المستخدمة في الخلطة ، الحصي الطبيعي والرمل عادة يتم الحصول عليهم من الحفر أو جرف قيعان الأنهار والبيحرات أو البحر ، الركام المسحوق يتم إنتاجه بسحق الصخور والحصي الكبير والأحجار .

الخرسانة معادة التصنيع تكون أيضاً فعالة في الحصول علي ركام ويتم إستخدامة في شكل مرضي في الخرسانة الجديدة و عملية إنتاجه تتضمن عمليات السحق والغربلة والغسل للحصول علي ركام نظيف ومتدرج الأحجام وفي حالة الضرورة يتم تطبيق مرحلة التحسين وذلك بهز الركام بفصل المواد الغريبة عن الركام والرقبي بجودة الركام ، بمجرد الإنتهاء من العمليات السابقة تتم معالجة الركام وتخزينه لمنع تلوثه أو تفرغ تدرجه أو القضاء علي هذا التدرج بأن تتجمع الكتل الكبيرة بعيداً عن الكتل الصغيرة .

الركام بشكل كبير يؤثر علي جودة عملية خلطة الخرسانة الطازجة و علي صفات التصلب الخاصة بالخرسانة ويؤثر علي نسب الخلط بالإضافة إلي التكلفة الإقتصادية للخرسانة و كنتيجة لذلك فإن إختيار الركام هو عملية مهمة للغاية.

### 3-2 أنواع الركام :-

#### • من حيث طريقة الحصول عليه :-

- الركام الطبيعي :-

يؤخذ عادة من المجاري أو من تكسير الصخور.

- الركام الإصطناعي :-

يصنع من الطين المحروق أو من خبث الحديد أو من الحمم البركانية.

### 4-2 تصنيف الركام:-

#### ❖ من حيث قطر الحبيبات :-

• ركام خشن (كبير) :-

وهو الركام الذي يمر من منخل رقم 4 الذي مقاس فتحاته 4.75

• ركام ناعم (صغير) :-

وهو الذي يمر من منخل رقم 200 .

• ركام شامل (خليط) :-

وهو خليط من الركام الكبير والصغير بنسب محددة.

#### ❖ حسب التدرج:-

• ركام جيد التدرج :-

هو الذي يحتوي علي جميع المقاسات.

• ركام متدرج :-

وهو الذي يحتوي علي معظم المقاسات للحبيبات.

- ركام ناقص التدرج:- وهو الذي ينقصه مجموعة أو أكثر من الركام .
  - ركام درئ التدرج :- وهو الذي يتكون من مجموعة واحدة من الركام.
- ❖ **حسب شكل الحبيبات والمظهر:-**

- ممدود:- مثل حصي الأودية والرمل.
  - غير منتظم:- مثل حصي حجر الصوان.
  - زاوي:- مثل حصي الكسارات .
  - عضوي :- مثل ركام الصخور الطبقية .
  - مفلطح:- مثل ركام الصخور الطبقية.
- ❖ **حسب الكثافة :-**
- ركام خفيف :- حيث يتم الحصول عليه من خبث البراكين أو يصنع من الطين أو الجير.
  - ركام عادي:- مثل الرمل الطبيعي أو ركام الكسارات من الصخور الجيرية.
  - ركام ثقيل:- حيث يتم الحصول عليه من الصخور التي تحتوي علي نسبة عالية من المعادن الثقيلة.

## 5-2 أهمية الركام:-

- يعمل علي تشكيل جسم خرساني صلب قادر علي تحمل القوى والاحمال والعوامل الجوية.
- يعمل على تقليل التغيرات الحجمية الناتجة من تقلب المادة الاسمنتية .

## 6-2 تأثير أشكال الركام على الخرسانة :-

يجب معرفة أن بشكل عام يؤثر شكل الركام بشكل كبير على الخرسانة الطازجة أكثر من الخرسانة التي تصلبت وذلك من حيث القوام الخشن وكثرة الزوايا والإستطالة في الحبيبات وجميعهم عوامل تؤدي إلى إرتفاع نسبة المياه لإنتاج قابلية التشغيل أما الحبيبات الناعمة والمستديرة لا تحتاج إلى مياه زائدة وبالتالي فإنه يؤثر على نسبة الأسمنت المستخدم في الخرسانة تبعاً لزيادة أو نقصان كمية المياه.

## 7-2 تقسيمات الركام من حيث إمتصاص الركام للماء وكمية المياه الموجودة داخل الركام:-

في البداية يجب معرفة أن الركام يحتوي في داخله علي أجزاء صلبة وفراغات أيضا لذلك يتم قياس نسبة رطوبة الركام حسب كمية المياه علي سطح الركام وأيضا الموجودة بداخله من الفراغات الداخلية للركام من أجل الأخذ في إعتبارها عند تحديد نسبة المياه والأسمنت في الخلطة الخرسانية.

### • الركام المجفف بالفرن:-

وهو عبارة عن ركام يتم إدخاله إلي الفرن من أجل التخلص من أي رطوبة فيه سواء كانت علي السطح أو في الداخل.

### • الركام المجفف بالهواء :-

يتم فيه التخلص من المياه الموجودة علي السطح فقط وجزء بسيط من الداخل أيضا .

## 8-2 خواص الركام:-

### ❖ المقاس:-

### • الركام الصغير:-

وهو الركام الذي تقل مقاسات حبيباته عن 4.75مم وعليه يحتوي الركام الصغير على حبيبات مقاساتها بين 0.75مم و4.75مم والركام الصغير أيضا هو مجموعة حبيبات التي يمر معظمها بنسبة (95-100%).

### • الركام الكبير :-

وهو الركام الذي له حبيبات تزيد عن 4.75مم في مقاساتها ،وتتراوح مقاسات حبيبات الركام الكبير بين 4.75مم وحتى 150مم.

### • الركام الشامل :-

وهو الخليط المطلوب من الركام الصغير والركام الكبير بالنسب المطلوبه في الخلطة الخرسانية

### ❖ الشكل:-

### • الركام المستدير:-

مثل الزلط والرمل يعتبر الاكثر استعمالا وأفضلهم للأسباب التالية:-  
لان له قابلية عالية لتشغيل

### • الركام الزاوي :-

جميع انواع الحجاره المكسره (السن)

### • الركام العصوي:-

مثل الصخور الطبقيه

### • الركام المبطن أوالمفطح:-

مثل الصخور الطبقيه

### • الركام الغير منتظم:-

زلط الحفر وحجر الصوان

## ❖ سطح الركام (الملمس):-

- سطح زجاجي:-  
مثل الحجر الصوان الاسود
- سطح ناعم:-  
مثل الزلط والرمل
- سطح حبيبي :-  
مثل الحجر الرملي
- سطح خشن :-  
مثل البازلت
- سطح بلوري:-  
مثل الجرانيت
- سطح معشش ومسامي:-  
مثل الحجر الخفاف

## 9-2 مقاومة الركام:-

مقاومة الركام تتراوح من 700 الي 2000كجم/سم<sup>2</sup> وتكون مقاومة الركام مهمة في الاماكن التي تحتاج الي مقاومة عالية

- الوزن النوعي الظاهري:-  
هو ناتج قسمة وزن الركام الجاف على وزن الماء المساوي له في الحجم (وزن الماء المزاح)
- الكثافة الحجمية (الوزن الحجمي):-  
هو ناتج قسمة وزن الركام علي الحجم الذي يشغله بما فيه من فراغات
- الوزن الحجمي بدمك
- الوزن الحجمي بدون دمك

## 10-2 العوامل التي تؤثر علي الكثافة الحجمية :-

- شكل الركام.
- تدرج الركام.
- الامتصاص ومحتوي الرطوبة للركام :-  
تعبر عن امتصاص الركام للماء وكمية الماء داخل الركام
- ركام مجفف بالفرن:-  
الركام الذي يجفف في الفرن للتخلص من كل رطوبة سواء داخلية علي السطح
- ركام مجفف بالهواء:-  
يخلص الركام من الرطوبة علي السطح وجزء من الرطوبة داخله

- ركام مشبع بالماء والسطح جاف:-  
السطح جاف ومشبع تماما من الداخل
- ركام رطب او مبتل:-  
مشبع بالماء علي السطح ومن الداخل

أفضل الانواع للاستخدام في الخرسانة النوع الثالث حيث يكون مشبعا من الداخل بالماء فلا يمتص الماء من العجينة الاسمنتية.

## 11-2 خواص الركام الفيزيائية علي الخلطة :-

- **مقاس الركام :-**  
تزيد المساحة السطحية لحبيبات الركام كلما كان مقياسا صغيرا وعند استخدامها للخرسانة تحتاج الي كمية من الماء للوصول لدرجة التشغيل القياسية للخرسانة واستعمال هذه الكمية الكبيرة من ماء الخلط تؤدي الي نقص ظاهر في مقاومة الخرسانة المتصلدة ، والحبيبات ذات المقياس الصغير تحتاج الي كمية اكبر من عجينة الاسمنت لتغلف سطحها مما يؤدي الي زيادة التكلفة .
- **حالة سطح الركام :-**  
تؤثر حالة سطح الركام علي حد ما علي مقاومة الخرسانة الناتجة فالحبيبات ذات السطوح اللامعة لا تعطي خرسانة في قوة الحبيبات ذات السطوح المطفأة اللامعة أو الخشنة قليلا، الحبيبات ذات السطوح الناعمة فإنها تحسن قابلية الخرسانة للتشغيل حيث أن الاحتكاك أثناء عملية الخلط كلما زادت المسامية من حبيبات الركام قلت قوة الخرسانة الناتجة .
- **شكل الركام :-**  
الحبيبات المستديرة أكثر قابلية للإنضغاط علي مثيلاتها من الحبيبات الزاوية، ويؤثر شكل الحبيبات علي النسبة المئوية للفراغات ومن ثم علي الكمية المطلوبة من عجينة الأسمنت أي أن الحبيبات المستديرة تحتاج إلي كميات أقل من عجينة الأسمنت وتعطي درجة عالية من التشغيل والحبيبات غير المنتظمة تعطي خرسانة صعبة التشغيل وتحتاج إلي تغير في التدرج الحبيبي للوصول إلي درجة تشغيل أفضل وتحتاج إلي زيادة كميات الركام الصغيرة.

## 12-2 الخواص الكيميائية للركام:-

ولأن الإستخدام التقليدي للركام في الخرسانة هو أنه مادة مائة خاملة للحصول علي الغرض المطلوب من إستخدامه ولكن هذا التعبير غير مطلق حيث لا تكون حبيبات الركام خاملة بعد تغليفها بعجينة الأسمنت حيث أنه قد يحدث أي تفاعل كيميائي مسببا مشاكل كثيرة خطيرة في الخرسانة. وقد يظهر بصفة عامة التفاعل الكيميائي في العناصر الخرسانية الانشائية علي صور مختلفة:

- إذا كان بالركام مواد ضارة مثل الشوائب والأملاح.
- إذا كان بالركام مواد كيميائية تتفاعل مع الأسمنت مؤثرة علي مقاومة الخرسانة ومتانتها مع الزمن ومسببة للتشريح والتفتت في الخرسانة.
- إذا كان الركام يتفاعل مع الأسمنت عالي القلوية مسببا تشريح ونقص في مرونة ومقاومة الخرسانة.

## 2-13 الخواص الميكانيكية للركام:-

من الضروري معرفة مجموعة من الخواص الميكانيكية للركام بجانب مقاومته للضغط بالأخص عندما تكون الخرسانة معرضة إلي تآكل عالي بالإحتكاك ومن أهم الخواص الميكانيكية:

- معامل التهشيم للركام الكبير.
- معامل الصدم للركام الكبير.
- مقاومة الركام الكبير للبري.

## 2-14 تأثير الركام علي الخرسانة :-

### • تأثير الركام الخشن علي الخرسانة :-

- الركام الخشن هو احد المكونات الاساسية للخرسانة ويحتل اكبر حجم في الخليط . والحجم الاقصى للركام الخشن المرتفع يؤدي الي انخفاض الطلب علي الماء في الخليط نظرا لان هذا الركام يحتوي علي مساحة سطح اقل مقارنة بالحجم الكلي الخشن الصغير.
- يوفر الركام المستدير تصميميا اقتصاديا للمزيج من الخرسانة العادية .مع ذلك فان الركام الخشن الزاوي مرغوب فيه في حاله الخرسانه العاليه القوة .

### • الحجم الاقصى للركام الخشن :-

- يعد الحجم الاقصى للركام الخشن احد العوامل التي تتحكم في الطلب علي المياه لتحقيق قابلية تشغيل معين ،كما انه يحدد كميته المحتوي الكلي الدقيق اللازم لانتاج مزيج متماسك .
- وبالنسبة لوزن معين كلما زاد الحد الاقصى علي حجم الركام انخفضت مساحه سطح الركام الحشن والعكس صحيح.
- مع انخفاض الحجم الاقصى للركام الخشن من الممكن ان تزداد مساحه سطح الركام الخشن ، كلما زادت مساحه السطح زاد الطلب علي المياه لتغطية الجسيمات وتوليد قابلية التشغيل ويتطلب الحجم الاقصى الاصغر للركام الخشن محتوى ركاميا دقيقا اكبر لتغطية الجسيمات وللحفاظ علي تماسك مزيج الخرسانة .
- من اجل نفس قابلية التشغيل سيكون للركام السفلي 40مم نسبة الماء الي الاسمنت اقل ،وبالتالي قوة أعلى بالمقارنه مع الركام الصغير مع الركام السفلي 20 مم.بسبب انخفاض الطلب علي الماء يمكن الاستفادة من الحد الاقصى لحجم الركام الخشن لتقليل استهلاك الاسمنت

### • تأثير الركام الناعم علي تصميم الخرسانة:-

- يوجد الركام الناعم في المكونات الرئيسية للخرسانة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير علي تصميم الخلطة الخرسانية.
- تؤثر عوامل مختلفة مثل معامل النعومة المجمعه الدقيقة ومحتوي الرطوبة الجاذبية النوعية لمحتوي الطمي علي نسبة خلط الخرسانة ، تحديد معامل النعومة مقدار الركام الناعم المطلوب في تصميم مزيج معين.

- يؤثر محتوى الرطوبة الكلي الناعم علي نسبة المزيج بشكل كبير ، تحدد كمية الماء التي يمكن إضافتها للطرح في الخليط ، لا يمكن تنفيذ تصميم الخلطة الخرسانية بدون ثقل نوعي للركام الناعم ، سيؤدي وجود الطمي في الرمال إلي زيادة الطلب علي الماء في خليط الخرسانة وقد يقلل من قوة الخرسانة .
- معامل النقاء للركام وهو من العوامل التي تؤثر علي تصميم الخلطة الخرسانية لأنها تتحكم في نسبة الرمل في الخليط الخرساني، يتم الحصول علي نقاوة الإجمالي للرمل بواسطة عامل يسمى معامل النعومة ويتم الحصول عليه من خلال تحليل الغربال بناء علي مواصفة الركام الخرسانية.

# الفصل الثالث

## التجارب المعملية

## الفصل الثالث

### 3- التجارب المعملية

#### 1-3 مقدمة :-

في هذا الفصل تم تناول إختبارات الركام والأسمنت والرمل حسب المدونة البريطانية ضمن الحدود المسموح بها ، لمعرفة مدى صلاحية المواد المستخدمة لإعطاء مقاومة عالية .

#### 2-3 إختبارات الركام :-

##### 1-2-3 الوزن النوعي للركام

تعريف الوزن النوعي:-

هو وزن وحدة الحجم لحبيبات الركام بدون الفراغات بين الحبيبات

#### ❖ الغرض من التجربة:-

- تعيين الوزن النوعي للعينة دون اخذ الفراغات البيئية في الاعتبار، كلما زاد الوزن النوعي للعينة دل ذلك علي زيادة الاستفادة منها في تصميم الخلطات الخرسانية.

#### ❖ الادوات المستخدمة:-

- اوعية فرن تجفيف
- مخبار مدرج سعة 1000سم
- جاروف يدوي
- الاوعية
- ميزان حساس

#### ❖ خطوات التجربة:-

- يوضع حجم معين من الماء في المخبار المدرج .
- يخفف جزء من العينه المراد اختبارها في الفرن حتي تخف تماما وتستخرج من الفرن ويؤخذ منها جزء معين وتترك لتبرد في جوء الغرفه العادي.
- توضع العينه في المخبار مع رج المخبار برفق لتطرد فقاعات الهواء منه ثم نقرأ قراءة المخبار ونعين الحجم بعد الزيادة وليكن (ح)سم مكعب .
- الزيادة في حجم الماء داخل المخبار تعبر عن حجم التربه بدون الفراغات بين الحبيبات.
- حجم العينه في المخبار = القراءة الثانية للخليط – القراءة الاولى للماء.
- الوزن النوعي للعينه يحسب من القانون التالي:
- الوزن النوعي = وزن العينه ÷ حجم العينه = جرام /سم مكعب

### 3-2-2 التدرج الحبيبي للركام:-

#### ❖ الغرض من التجربة:-

- تحديد التوزيع الحجمي لحبيبات الركام الصغير والكبير بواسطة التحليل بالمناخل القياسية
- بيان التدرج الحبيبي للركام بيانيا ومقارنته بالحدود المعطاة والمواصفات القياسية لركام الخرسانة
- تحديد معايير النعومه والمقاس لاعتبار الاكبر للركام المناخل المستخدمة :
- يوجد مجموعة من المناخل القياسية المستخدمة جزء منها للحصى وجزء للرمل
- ففي حالة الركام الصغير مجموعة المناخل القياسية المستخدمة هي:  
مقاس 0.075'0.149'0.291'0.595'1.190'2.38'4.76 مم
- وفي حالة الركام الكبير مجموعة المناخل القياسية المستخدمة هي:  
مقاس 4.76'9.51'19.05'38.0 مم
- وفي حالة الركام الخليط تستخدم المجموعتان من المناخل سويا

#### ❖ الادوات المستخدمة:-

- فرن تجفيف
- ميزان حساس
- مناخل قياسية
- هزاز ميكانيكي
- جاروف يدوي
- مقسم عينات
- وعاء به عينة من الركام

#### ❖ خطوات التجربة :-

- تجهز عينه الاختبار المراد اختبارها مع مراعاة الاتي
- يجب ان تكون العينه الماخوذه لاختبارات الركام تمثل تمثيلا تاما للمجموعه الماخوذه منها حيث تؤخذ بكميات متساويه من الركام تقريبا من مواضع مختلفه على ان يكون ذلك من نقاط متفرقه

على جوانب المصدر من اعلاه ومنتصفه واسفله على ان تكون هذه الكميات ممثله تمثيلا تاما لغالبية الحبيبات

- ولاتؤخذ من نقط تتركز فيها الحبيبات الكبيره ،ثم تخلط هذه الكميات خلطاً تاماً لتكون العينه الكليه الممثلة للركام ويجب ان تكون العينه الماخوذه للاختبار تمثل اربعه مرات الكميه الضروريه لاجراء الاختبار

- يتم تخفيض العينه الماخوذه الى الكميه الضروريه

- تجفيف العينه في فرن التجفيف عند درجة حرارة 110 م لمدة 24 ساعه تقريبا ثم يعين وزنها

- توضع مجموعه المناخل مرتبه فوق بعضها حسب مقياس فتحتها بحيث تكون اكبرها مقاسا هو الاعلى

- توضع المناخل على جهاز الهز الميكانيكي ثم توضع عينه الركام فوق المنخل العلوى ويغطى المنخل بالغطاء الخاص

- يتم تشغيل الهزاز لمدة 20 دقيقه ثم نوقف الجهاز ويتم وزن الركام المحجوز على كل منخل

- يحسب الوزن المحجوز الكلي على كل منخل كما يلي:

الوزن المحجوز الكلي علي المنخل = المحتجز علي نفس المنخل + المحتجز علي المناخل الأكبر

- تحسب النسبة المئوية للمحجوز كما يلي:

النسبة المئوية للمحجوز = وزن المحجوز الكلي / وزن العينه الأصلي \* 100

نسبة المار = 100 - نسبة المحجوز

- تحسب النسبة المئوية للمار كما يلي : النسبة المئوية للمار = 100 - نسبة المحجوز

- رسم منحي التدرج الحبيبي ومقارنته بالمواصفات

### 3-2-3 تعين نسبة الامتصاص للركام:-

❖ الهدف من الإختبار:-

❖ يهدف هذا الإختبار إلي تعين النسبة المئوية لإمتصاص الركام الكبير للماء بالوزن بعد

غمره في الماء لمدة 24 ساعة

❖ الأجهزة المستخدمة:-

- ميزان ذو سعة مناسبة

- سلك من السلك ذات فتحات من (1-3) مم

- خزان غير منفذ للماء ويمكن لسلة السلك السابق زكرها للدخول فيه بحرية كاملة

- قطعتان من القماش الناعم الجاف

- وعاء له نفس سعة السلة السلك

- منخل مقاس 5 مم

- ماء نظيف خالي من أي ملوثات

#### ❖ خطوات إجراء الإختبار :-

- يتم وضع عينة الإختبار في سلة السلك ثم تغمر في وعاء به كمية مناسبة من الماء عند درجة حرارة ثابتة

- بعد الغمر يزال الهواء المحبوس بالعينة وذلك برفع السلة والعينة 25 مم مع التأكد من أن السلة والعينة مغمورتان غمرا تاما في الماء ثم يسمح لهما بالهبوط 25 مرة معدل مرة كل ثانية

- تترك السلة والعينة مغمورتين غمرا تاما بالماء لمدة 24 ساعة

- تخرج السلة والعينة ثم تخرجان من الماء ويفرغ الركاب من السلة ويجفف بقطعتين من القماش الجاف

- ينشر الركاب في الهواء بعيدا عن ضوء الشمس

- تجفف العينة في فرن لمدة 24 ساعة ثم توزن

#### ❖ النتائج:-

يتم حساب النسبة المئوية لإمتصاص الركاب الكبير للماء عن طريق المعادلة

### 3-2-4 مقاومة البرى:-

#### ❖ الغرض من التجربة :-

❖ يتم تحديد في هذه التجربة مقاومة الركاب للبري لمواد الركاب الأصغر من 37.5 ملم

باستخدام جهاز لوس أنجلوس.

#### ❖ الأدوات المستخدمة :-

- ميزان حساس

- فرن تجفيف

- مناخل

- إسطوانة من الصلب قطرها 771 ملم وطولها 508 ملم بها فتحة لإدخال وإخراج العينات مع غطاء محكم لمنع خروج المواد الناعمة ، وبدخلها رف حديدي علي طول الإسطوانة وبيروز 89 ملم إلي الداخل ومثبتة من الخارج علي محور إرتكاز أفقي يمكن الإسطوانة من الدوران حول محور الأفقي بميلان 1 إلي 100 .

- كرات معدنية متوسطة قطرها 46.8 ملم ووزن كل منها 390 جم إلي 445 جم حيث يعتمد عدد هذه الكرات علي وزن العينة المراد تحديد مقاومة البري لها والذي يعتمد علي تدرج العينة

### ❖ الطريقة :-

- تجهز العينات من الركام النظيف والجاف ثم توزن إلي اقرب 5 جرامات

- يوضع الركام وعدد الكرات علي حسب ما موضح في التجربة ويشغل الجهاز بمقدار 500 دورة بسرعة 30 إلي 33 دورة في الدقيقة ، ثم تخرج المواد وتتخل علي منخل رقم 12 ، ثم يتم غسل المواد المحجوزة عليه وتجفيفها ثم توزن لأقرب 5 جرامات

- يتم حساب مقدار البري في الركام كما يلي :

$$( \text{مقدار البري} ) \% = \frac{W_0 * 100}{(W_0 - W_f)}$$

حيث أن

$W_0 =$  الوزن الأصلي للركام قبل الإختبار

$W_f =$  وزن الركام بعد الإختبار وبعد نخله وغسله وتجفيفه

### 3-2-5 مقاومه الصدم:-

- اختبار متانة الركام (لتعيين معامل الصدم للركام الكبير )

- اختبار تعيين درجة التآكل بالاحتكاك (لمعرفة بيان مدى قابلية الركام الصغير للتآكل )

- اختبار تعيين الشوائب العضوية للركام ( للاستدلال على وجود مواد عضوية بالركام الناعم )

- اختبار تعيين مستوى الاملاح ( لمعرفة نسبة الكلوريدات بالركام )

- اختبار محتوى الكبريتات ( لتعيين محتوى الكبريتات بالركام )

- اختبار فحص البتروجرافي لركام الخرسانة ( لتحديد صلاحية الركام للخرسانة )

- اختبار ثبات الحجم للركام (لمعرفة التقدير الأولي لمدي الثبات الحجمي للركام)

- اختبار تعيين النشاط القلوي للركام (للإستدلال علي وجود سيليكات يكون لها نشاط كيميائي مع قلوية الخرسانة )

- وعاء كبير من الماء بحيث يكفي أن تغمر بداخله السلّة

- مصدر ماء نضيف -إختبار تعيين معامل الصدم للركام الكبير:

❖ الهدف من الإختبار:-

تعيين معامل الصدم للركام الكبير

❖ الأجهزة المستخدمة:-

- جهاز الصدم

- قاعدة معدنية مستديرة

- وعاء إسطواني من الصلب

- ثقل من الصلب

- وسيلة لرفع الثقل وإسقاطها اسقاطا حرا

- وسيلة لتثبيت الثقل عند وضع أو رفع الوعاء المحتوي علي عينة الإختبار

- مكيال إسطواني معدني

- قضيب معني مستقيم للدمك

- ميزان حساس ذو سعة لا تقل عن 3 كجم وحساسية 1جم

- المناخل القياسية ذات الفتحات 14مم و10مم و2.36مم

- فرم مهوي حرارة 100-110 درجة مئوية

- إناء معدني ذو وزن معلوم وحجم يتسع ل 1 كجم من الركام

- صينية معدنية ذات وزن معلوم بحيث تكفي 3 كجم من الركام

- فرشاة من السلك

- بعض الأدوات تستخدم في حالة إختبار عينة من الركام المشبع بالماء

- قطعة قماش أو ورق نشاف لتجفيف سطح عينة حبيبات الركام بعد غمره في الماء

- سلة من السلك لا تزيد أبعاد الفتحات بين السلك عن 6.5 مم

#### ❖ خطوات إجراء الإختبار:-

##### • إختبار العينة الجافة :

- توضع مكنة الصدم علي قاعدة ويثبت الجهاز بمكانة علي قاعدة جهاز الاختبار وتوضع به عينة الإختبار وتدمك 25 مرة بقضيب الدمك ثم يرفع الثغل ويترك ليسقط حرا تحت تأثير وزنة علي الركام وتكرر عملية الصدم بحيث يكون العدد الكلي للصددمات 15 مرة

- يرفع الوعاء ويفرغ الركام بالطرق ثم يوزن الركام وليكن (m1)

- تتخل العينة علي المنخل القياسي 2.36 مم ويعين وزن الركام المحجوز علي المنخل والركام لأقرب جرام لتكن الاوزان (m2) و (m3) علي التوالي

##### • إختبار العينات في الحالة الرطبة :

- تتبع نفس الإجراءات المبينة في السابق

- تزال عينة الركام المهشمة من الوعاء وتجفف في الفرن ثم تبرد العينات وتوزن وليكن وزنها (m1) وتستكمل باقي الخطوات

- توضع مكنة الصدم علي قاعدة ويثبت الجهاز بمكانة علي قاعدة جهاز الاختبار وتوضع به عينة الإختبار وتدمك 25 مرة بقضيب الدمك ثم يرفع الثغل ويترك ليسقط حرا تحت تأثير وزنة علي الركام وتكرر عملية الصدم بحيث يكون العدد الكلي للصددمات 15 مرة

- يرفع الوعاء ويفرغ الركام بالطرق ثم يوزن الركام وليكن (m1)

- تتخل العينة علي المنخل القياسي 2.36 مم ويعين وزن الركام المحجوز علي المنخل والركام لأقرب جرام لتكن الاوزان (m2) و (m3) علي التوالي

### 3-2-6 إختبار تعيين معامل التفلطح للركام الكبير:-

#### ❖ الهدف من الإختبار:-

#### ❖ تعيين معامل التفلطح للركام الكبير

#### ❖ الأجهزة المستخدمة:-

- مقياس سمك معدني

- مناخل قياسية

- ميزان حساس

- فرن مهوى

- هزاز ميكانيكي للمناخل

- مجموعة من الأوعية ذات مقاسات مناسبة

### ❖ خطوات الإختبار :-

- إجراء عملية التحليل بالمناخل لعينة الإختبار

- تعيين الوزن الجاف لكل جزء من العينة محجوز علي المناخل القياسية عدا المحجوز علي المنخل 63 مم

- يتم حساب النسبة المئوية للمحجوز علي كل منخل ويتم إستبعاد أي جزء لا تزيد النسبة المئوية للمحجوز له علي 5% من الوزن الكلي للعينة ثم يتم تسجيل الوزن المتبقي وليكن (m2)

- إختبار مدى تفلطح حبيبات الركام وذلك بإختبار سمك القياس المناظر لكل مقاس من أجزاء الركام المختبر.

- الحبيبات المفطحة هي تلك الحبيبات التي يسمح بمرورها من خلال الفتحة المناسبة لمقاسها من مقياس التفلطح

- تجميع جميع الحبيبات المفطحة وتعيين وزنها وليكن (m3)

### ❖ النتائج :-

من العلاقة (FI) يتم حساب قيمة دلالة التفلطح:

$$FI = M2/M3*100$$

حيث :

M2 :مجموع أوزان أجزاء العينة التي لها أوزان أكبر من 5% من وزن عينة الإختبار

M3 : وزن جميع الحبيبات المفطحة بأقرب رقم صحيح

### 3-3 إختبارات الأسمنت :-

#### 3-3-1 إختبار النعومة :-

تقاس نعومة الأسمنت بالتحليل بمنخل قياسي وتعيين نسبة الأسمنت المحتجزة ولها حجم حبيبي أكبر من فتحة المنخل المحدد في الإختبار، وتستخدم عينة مرجعية بها نسبة معلومة من حبيبات ذات حجم أكبر من فتحة المنخل المحدد للتحقق من كفاءة منخل الإختبار المحدد ويشار إلي أنه كلما

كان الأسمنت أكثر نعومة كلما كانت المساحة السطحية أكبر فتزيد نسبة التفاعل الكيميائي مع ماء الخلط فتزيد عملية التصدق للأسمنت وبالتالي تتزايد المقاومة .

#### ❖ الغرض من التجربة :-

- تعيين نعومة الأسمنت بإستخدام المنخل رقم 200 والتأكد من عدم وجود نسبة كبيرة من الحبيبات التي تحجز علي منخل 200

#### ❖ الأدوات المستخدمة :-

- منخل الإختبار

- ميزان ذو دقة gm0.01

- هزاز ميكانيكي

#### ❖ خطوات التجربة:-

- تم أخذ عينة 100 جرام ووضعت في منخل رقم 200 وتم هزه لمدة 15 دقيقة ومن ثم تم وزن المتبقي في المنخل علي أن لا تزيد نسبة المتبقي في المنخل علي 10%

#### ❖ النتائج:-

نعومة الأسمنت =  $W1/ WT$

WT: الوزن الكلي للعينة

R1: النسبة المئوية المتبقية للعينة

W1:الوزن المتبقي علي المنخل للعينة بالجرام

### 3-3-2 إختبار تعيين القوام القياسي لعجينة الأسمنت :-

نظرا لتأثير كمية المياه بالعجينة الأسمنتية وبالتالي قوامها علي سرعة شك والثبات الحجمي للعجينة ، يجب تحديد نسبة المياه المطلوبة للوصول لقوام محدد "قياسي" للعجينة ، ونظرا لإعتماد كمية المياه المطلوبة للوصول لقوام محدد للعجينة الأسمنتية علي نوع الأسمنت ،لذا فإنه يجب تحديد المياه القياسية لكل عينة أسمنت علي حدى وهو الهدف من إجراء هذا الإختبار.

#### ❖ الأجهزة المستخدمة :-

- ميزان حساس بحساسية لا تقل عن 0.01 جم.
- جهاز فيكات وأسطوانة القوام المصنوعة من معدن غير قابل للتآكل .
- وقطرها 10مم والكتلة الكلية للأجزاء المتحركة 300جم.
- مخبار مدرج بدقة 1% من حجم القياس ذو سعة أكبر من 200 ملييلتر
- ساعة إيقاف

## ❖ خطوات الإختبار:-

### • إعداد العينة :

- يوزن 500 جم من الأسمنت و150 جم من الماء المقطر تقريبا لأقرب 1جم ، ثم يتم خلط الأسمنت والماء يدويا بحذر لتجنب فقد أي كمية من الماء أو الأسمنت ليصبح الزمن الكلي للخلط 4 دقائق ، يتم ملئ القالب الموضوع علي القاعدة الزجاجية ويملى القالب حتى إرتفاع يزيد علي إرتفاع القالب ثم تزال هذه الزيادة بتحريك حافة مستقيمة علي السطح بحيث تجعل القالب مملوءا بالعجينة .

### • تحديد القوام القياسي :-

- يعاير جهاز فيكات بالإسطوانة وذلك بتحريك الإسطوانة لأسفل لتستقر علي القاعدة للزجاجية المستخدمة ثم يضبط المؤشر عند صفر التدرج ثم تعاد الأسطوانة إلي وضع الإستعداد.

- بعد إنتهاء تسوية السطح ينقل القالب والقاعدة مباشرة إلي جهاز فيكات ويتمركز تحت الإسطوانة وتتدلى الإسطوانة ببطء حتى تلامس سطح العجينة وتوقف عند هذا الموضع لمدة ثانية أو ثانيتين لتجنب السرعة الإبتدائية للأجزاء المتحركة.

- تترك الإبرة لتنفذ في العجينة تحت تأثير الوزن الكلي للقضيب والإبرة معا (300جرام).

- تم أخذ القراءة الموجودة أمام العلامة الأفقية علي إسطوانة جهاز فيكات وتعطي قيمة إرتفاع العمود عن القاع ، ويعاد الإختبار بناء علي نتيجة الإختبار السابق وتم القيام بتحضير عجينة أخرى بكمية ماء مختلفة عن كمية الماء في الإختبار السابق للوصول إلي كمية الماء التي تعطي عجينة قياسية ، يعاد الإختبار عدة مرات ثم رسم أنسب خط يربط بين النقاط يمثل العلاقة بين كمية الماء المضافة وقراءة جهاز فيكات وتكون كمية الماء القياسية هي القابلة لقراءة 5ملم

### ❖ أهم نتائج الإختبار:-

- يتم تسجيل نسبة الماء للأسمنت (م/س) التي تحقق قراءة التدرج (للعينة التي حققت 5ملم ) لأقرب رقمين عشريين

## 3-3-3 إختبار تعيين زمن الشك الإبتدائي والنهائي للعجينة الاسمنتية:-

### ❖ زمن الشك الإبتدائي :-

- هو الفترة التي تمر بين لحظة إضافة الماء إلي الأسمنت الجاف ولحظة نفذ إبرة جهاز فيكات في عجينة الأسمنت في مسافة تتراوح (5-7) ملم من قاع قالب فيكات.

### ❖ زمن الشك النهائي :

- هو الفترة التي تمر من لحظة إضافة الماء إلي الأسمنت الجاف واللحظة التي تترك إبرة جهاز فيكات أثرا في عجينة الأسمنت بينما لا يظهر أثر الجزء الدائري المثبت حول الإبرة .

### ❖ أهم نتائج الإختبار :-

- زمن الشك الإبتدائي وهو الزمن المقاس من صفر القياس إلي أن تصبح المسافة بين الإبرة وقاعدة الجهاز (5) مم ويعبر عنه كزمن للشك الإبتدائي للأسمنت لأقرب 5 دقائق

### 3-3-4 إختبار مقاومة الضغط للأسمنت :-

#### ❖ الغرض من الإختبار:-

- تعيين مقاومة الضغط لمونة الأسمنت والرمل وذلك بإختبار مكعبات من هذه المونة بعد 3 و 7 أيام من تجهيزها.

#### ❖ فكرة الإختبار :-

- تحدد مقاومة مونة الأسمنت للضغط بتعيين مقاومة الضغط لمكعبات طول ضلع كل منها 10 سم معدة من الأسمنت (تحت الإختبار) والرمل القياسي والمخلوطة خلطا يدويا ومدموكة بجهاز هزاز قياسي .

#### ❖ المواد المستخدمة :-

- تجهيز نسبة الأسمنت والرمل بنسبة 1:3 وإضافة 10% ماء من مجموع وزني الأسمنت والماء ويلاحظ أن يكون الرمل المستخدم رمل قياسي (نسبة السيلكا لا تقل عن 90% ويمر جميعه من المنخل القياسي 0.85 مم ولا يزيد المار منه من المنخل القياسي 0.6 مم علي 10% بالوزن).

#### ❖ الأجهزة المستخدمة :-

- قوالب الإختبار (تكون قوالب الإختبار المستخدمة مكعبة يطول ضلع 10 سم لتكون مساحة كل وجه 100 سم مربع من معدن لا يتأثر بالأسمنت).
- ماكينة الإهتزاز.

#### ❖ طريقة إجراء الإختبار :-

- تحضير الكميات اللازمة لعمل 6 مكعبات من مونة أسمنتية ( كل مكعب علي حده) بنسبة جزء واحد من الأسمنت إلي ثلاثة أجزاء من الرمل (بالوزن) وفيما يلي الأوزان اللازمة لتحضير مكعب واحد من مكعبات الإختبار:
- أسمنت = 240 جم
- رمل قياسي = 700 جم
- ماء = 90 سم مكعب (أي 10% من وزن الأسمنت والرمل معا) .
- تغطى جميع الأوجه الداخلية للقالب بعد تجميعها بطبقة رقيقة من الزيت الخفيف .
- يخلط الأسمنت مع الماء الجاف بالمسطرين علي سطح مستوي غير مسامي لمدة دقيقة ثم يضاف الماء وتخلط المونة جيدا لمدة 4 دقائق .
- يوضع القالب علي ماكينة الإهتزاز ويثبت تثبيتا محكما في مكانه ويوضع فوقه دليل مناسب في الشكل والمقاس لتسهيل تعبنته ولا يرفع هذا الدليل إلا بعد إنتهاء مدة الإهتزاز .

- تنتقل المونة بعد خلطها من الدليل إلى القالب ثم يهز القالب لكبس المونة لمدة دقيقتين علي ماكينة الإهتزاز بسرعة مقارها 12000 لفة في الدقيقة
- يرفع القالب من ماكينة الإهتزاز ويوضع في جو رطوبته النسبية 90% علي الأقل ودرجة حرارته (20) مثل الحديد أو المطاط لمنع تبخر الماء.
- ترفع مكعبات الإختبار من القالب وتوضع علامات لتمييزها وتغمر في الماء مباشرة لمعالجتها وتترك في الماء حتي يحين موعد إختبارها .
- ترفع المكعبات من الماء عند إختبارها وتمسح أسطحها لإزالة ما بها من الماء السطحي وأي برورات سطحية بسيطة وتختبر مباشرة ثلاث مكعبات وهي لا تزال مبتلة لتعيين مقاومة الضغط بعد ثلاثة أيام وثلاثة مكعبات أخرى تحت نفس الظروف السابقة بعد 7 أيام علي أن تحسب المدة من نهاية عملية هز قوالب الإختبار
- توضع المكعبات علي أحد جوانبها في ماكينة الإختبار علي أن لا يستعمل السطح غير الملامس لأوجه القالب كما لا يوضع أي شي بين سطحي ماكينة الإختبار خلاف ألواح من الصلد كما يجب أن يركز أحد سطحي ماكينة الإختبار علي مركز كروي لضبط عملية التحميل
- يطبق الحمل ويزداد تدريجيا بانتظام بمعدل قدره 35 نيوتن /مم 2 في الدقيقة وتسجل قيمة الحمل الذي يحدث عند الكسر

#### ❖ النتائج :-

❖ مقاومة الضغط = حمل التهشيم / مقاومة الضغط

### 3-4-3 إختبارات الركام الناعم :-

#### 1-3-4 إختبار تعيين كمية الطين والمواد الناعمة بالركام الناعم:-

#### ❖ الهدف من التجربة:-

- تحديد كمية الطين والمواد الناعمة الضارة بالخرسانة والموجودة في الركام سواء بالوزن في المختبر وذلك من خلال إستخدام منخل رقم 200 أو بالحجم في موقع العمل وذلك من خلال إستخدام المخبار المدرج

#### ❖ مقدمة:-

- يعتبر الطين والمواد الناعمة من المواد الضارة في الركام ، حيث يتواجد الطين في الركام بشكل أغلفة سطحية تحول دون التماسك ما بين الركام والعجينة الأسمنتية ويسبب تمدد وتقلص الخرسانة بصورة متزايدة وبالتالي يؤدي إلي تشققها وإنهاكها
- وبالإضافة إلي ذلك قد يتواجد الغرين (SILT) وغبار الكسارات (CRUSHER DUST) موجودة في الركام بشكل إما كأغلفة سطحية أو مواد سائبة غير مرتبطة بسطوح الركام ووجود هذه المواد الناعمة بكميات كبيرة تكون ضارة لأن مساحتها السطحية الكبيرة تزيد من كمية الماء الضرورية لبل كل مكونات الخلطة .
- طريقة الإختبار في المختبر (طريقة المنخل القياسي رقم 200

## ❖ الأجهزة والأدوات:-

- المناخل القياسية رقم 200 ورقم 14

- وعاء ذو غطاء محكم تكفي سعته لأن توضع به عينة الإختبار وتغطى بالماء ويسمح بالتقليب دون فقد أي جزء من المادة أو أي قطرة

- ميزان دقته 0.01 جم

## ❖ طريقة الإختبار:-

- تحضر العينة المراد إختبارها والمخلوطة خلطا جيدا والمحتوية علي مقدار من الرطوبة يكفي لمنع إنفصال الحبيبات عن بعضها ، ويجب أن لا يقل وزن العينة بعد جفافها عن الأوزان الموجودة في الموصفات القياسية
- نجفف العينة بفرن درجة حرارته (100-110) درجة إلي أن يثبت وزنها
- نضع العينة المجففة في الوعاء المناسب وتغطى بالماء وتغلب بشدة ويسكب ماء الغسيل مباشرة فوق المنخلين القياسيين 14 و200 بحيث يكون رقم 14 هو الأعلى
- نقوم بالتقليب لكي نسمح بفصل الحبيبات الناعمة التي تمر من منخل رقم 200 والتي تكون عالقة بالحبيبات الكبيرة مع مراعاة ما أمكن عدم السماح للحبيبات الكبيرة بالهبوط علي المنخل مع ماء الغسيل
- نكرر العملية علي هذا النحو إلي أن يصبح ماء الغسيل رائقا صافيا
- ثم نعيد المواد المحجوزة علي المنخلين إلي الوعاء ليضاف إلي العينة المغسولة
- نجفف هذه الكمية عند درجة حرارة (100-110) إلي أن يثبت وزنها

## ❖ النتائج:-

- وزن العينة المستخدمة في الإختبار  $A=600\text{gm}$
- وزن المنخل رقم 200  $=719\text{ gm}$
- وزن المنخل رقم 200+ وزن العينة المغسولة بعد تجفيفها  $=1319\text{ gm}$
- وزن العينة المغسولة الخالية من الطين والمواد الناعمة (B)  $=719$
- الطين والمواد الناعمة المارة من منخل رقم 200 القياسي  $=100\%*(A-B/A)$

## ❖ الأجهزة والأدوات :-

- مخبار مدرج سعته 200 سم مكعب

## ❖ طريقة الإختبار:-

- يوضع 50 سم مكعب من الماء النقي في المخبار المدرج
- تضاف عينة الرمل تدريجيا إلي المخبار حتي تصل طبقة الرمل إلي علامة 100 سم مكعب مع ملاحظة أن هذه العملية لا تطبق علي رمال الأحجار المكسرة
- يضاف بعد ذلك الماء حتي يصير حجم المخلوط الكلي 150 سم مكعب

- يرج المخلوط بشدة لدرجة تجعل حبيبات الطين الملتصقة بالرمل تتعلق بالماء ويوضع بعد ذلك علي سطح مستوي ويطرق طرقا خفيفا علي جدار المخبار حتي تصبح طبقة الرمل مستوية السطح ويترك لمدة 3 ساعات
- ثم نقوم بقياس الطبقة الراسبة علي سطح الرمل وكذلك نقيس إرتفاع الرمل أسفل الطبقة الراسبة .

❖ **النتائج:-**

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة = ( إرتفاع الطبقة الراسبة / إرتفاع الرمل أسفل الطبقة الراسبة ) \* 100%

❖ **ملحوظة:-**

- يجب أن لا تتعدى كمية الطين والمواد الناعمة الموجودة في الرمل عن 6% من حجم المل .

## الفصل الرابع

### نتائج الإختبارات ومناقشتها

## الفصل الرابع

### 4-1 نتائج الاختبارات ومناقشتها

في هذا الفصل تم تناول نتائج إختبارات الركام والأسمنت والرمل حسب المدونة البريطانية ضمن الحدود المسموح بها ، لمعرفة مدى صلاحية المواد المستخدمة لإعطاء مقاومة عالية .

#### 4-1-1 التدرج الحبيبي للركام المكسور :- (وارد \_ أم الطيور الخط 0 )

##### جدول رقم (1-4) العينة رقم (1)

رقم المنخل	وزن المحجوز علي كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	نسبة المحجوز %	نسبة المار %
37.5	0	0	2	100
25	0	0	2	100
19	0	0	2	100
12.5	0.696	0.696	1.304	65.2
9.50	0.672	1.368	0.632	31.6
4.75	0.580	1.948	0.052	2.6
Pan	0.052	2	0	0

جدول رقم (2-4) العينة رقم (2)

النسبة المئوية المار %	النسبة المئوية المحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	رقم المنخل
100	2	0	0	37.5
100	2	0	0	25
99.05	1.981	0.019	0.019	19
74.35	1.487	0.513	0.494	12.5
33.5	0.67	1.33	0.817	9.5
2.25	0.045	1.955	0.625	4.75
0	0	2	0.045	Pan

$$\text{النسبة المئوية للمحجوز} = \frac{\text{الوزن المحجوز التراكمي}}{\text{الوزن الكلي}} * 100$$

النسبة المئوية للمار = 100 - نسبة المحجوز

2-1-4 نسبة الإمتصاص في الحجر المكسور :- (وارد\_ أم الطيور الخط 0)

الوزن المشبع = 2.310

الوزن الجاف = 1.972

$$\text{نسبة الإمتصاص} = \frac{\text{وزن المشبع} - \text{وزن الجاف}}{\text{وزن الجاف}} * 100\%$$

$$\frac{2.310 - 1.972}{1.972} * 100\% = 0.17\%$$

### 4-1-3 التدرج الحبيبي للحجر الغير مكسور :- (وارد\_بربر\_)

جدول رقم (3-4) عينة رقم (1)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	رقم المنخل
100	2	0	0	37.5
98.6	1.972	0.028	0.028	25
73.45	1.469	0.531	0.503	19
10.65	0.213	1.787	1.256	12.5
1.6	0.032	1.968	0.181	9.50
0	0	2	0.032	4.75
0	0	2	0	Pan

جدول رقم (4-4) عينة رقم (2)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية لمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	رقم المنخل
100	2	0	0	37.5
94.85	1.897	0.103	0.103	25
65.85	1.317	0.683	0.580	19
5.15	0.103	1.897	1.214	12.5
1.05	0.021	1.979	0.082	9.50
0.05	0.001	1.999	0.020	4.75
0.05	0.001	1.999	0	Pan

#### 4-1-4 نسبة الإمتصاص في الحجر الغير لمكسور :- (وارد\_بربر)

الوزن المشبع = 2440

الوزن الجاف = 1.997

$$\text{نسبة الإمتصاص} = \frac{\text{وزن المشبع} - \text{وزن الجاف}}{\text{وزن الجاف}} * 100\%$$

$$\frac{2440 - 1.997}{1.997} * 100\% = 0.22\%$$

#### 4-1-5 التدرج الحبيبي للركام الناعم:- (وارد\_بربر\_مبيرة)

##### جدول رقم (4-5) عينة رقم (1)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز على كل منخل	المنخل
98.15	1.963	0.037	0.037	4.75
90.1	1.802	0.198	0.161	2.36
61.25	1.225	0.775	0.577	1.18
46.9	0.938	1.062	0.287	0.600
24.55	0.491	1.509	0.447	0.300
15	0.3	1.7	0.191	0.150
4.5	0.09	1.91	0.210	0.075
0	0	2	0.090	Pan

**جدول رقم (4-6) عينة رقم (2)**

النسبة المئوية للمار	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	المنخل
98.6	1.972	0.028	0.028	4.75
89.35	1.787	0.213	0.185	2.36
51.45	1.029	0.971	0.758	1.18
39.75	0.795	1.205	0.234	0.600
16.95	0.339	1.661	0.456	0.300
6.3	0.126	1.874	0.213	0.150
2.9	0.058	1.942	0.068	0.75
0	0	2	0.053	Pan

**4-1-6 التدرج الحبيبي للحجر المكسور (وارد ام الطيور الخط 36)**

**جدول رقم (4-7) عينة رقم (1)**

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	رقم المنخل
100	2	0	0	37.5
100	2	0	0	25
87.4	1.747	0.253	0.253	19
37.4	0.747	1.253	1.000	12.5
14.6	0.292	1.708	0.455	9.50
0.25	0.005	1.995	0.287	4.75
0	0	2	0.005	Pan

جدول رقم (4-8) عينة رقم (2)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية لمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	رقم المنخل
100	2	0	0	37.5
100	2	0	0	25
93.3	1.866	0.134	0.134	19
32.5	0.650	1.350	1.216	12.5
12.5	0.250	1.750	0.400	9.50
0.15	0.003	1.997	0.247	4.75
0	0	2	0.003	Pan

4-1-7 نسبة الإمتصاص في الحجر المكسور :- (وارد\_ أم الطيور الخط 36)

الوزن المشبع = 2.409

الوزن الجاف = 1.983

$$\text{نسبة الإمتصاص} = \frac{\text{وزن المشبع} - \text{وزن الجاف}}{\text{وزن الجاف}} * 100\%$$

$$\frac{2.409 - 1.983}{1.983} * 100\% = 0.21\%$$

4-1-8 التدرج الحبيبي للحجر الغير مكسور:- (وارد\_ مقالع بربر)

جدول رقم (4-9) عينة رقم (1)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	رقم المنخل
100	2	0	0	37.5
98.9	1.979	0.021	0.021	25
71.5	1.43	0.57	0.549	19
9.35	0.187	1.813	1.243	12.5
3.3	0.066	1.934	0.121	9.50
0	0	2	0.066	4.75
0	0	2	0	Pan

جدول رقم (4-10) عينة رقم (2)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	رقم المنخل
100	2	0	0	37.5
100	2	0	0	25
74.75	1.495	0.515	0.515	19
13.85	0.273	1.723	1.208	12.5
4	0.08	1.92	0.197	9.50
0.1	0.002	1.998	0.078	4.75
0	0	2	0.002	Pan

4-1-9 التدرج الحبيبي للركام الناعم:- (وارد\_ وادي العوتيب)

جدول رقم (11-4) عينة رقم (1)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	المنخل
99.6	1.992	0.008	0.008	4.75
98.4	1.968	0.032	0.024	2.36
88.3	1.766	0.234	0.202	1.18
40	0.785	1.215	0.981	0.600
2	0.04	1.96	0.745	0.300
1	0.02	1.98	0.020	0.150
0.35	0.007	1.993	0.013	0.075
0	0	2	0.007	Pan

جدول رقم (12-4) عينة رقم (2)

النسبة المئوية للمار %	النسبة المئوية للمحجوز %	وزن المحجوز التراكمي	وزن المحجوز علي كل منخل	المنخل
99.7	1.994	0.006	0.006	4.75
83.5	1.67	0.33	0.027	2.36
86.1	1.722	0.278	0.245	1.18
36.6	0.732	1.268	0.990	0.600
1.85	0.037	1.963	0.695	0.300
0.95	0.019	1.981	0.018	0.150
0.4	0.008	1.992	0.011	0.075
0	0	2	0.007	Pan

#### 4-1-10 نتائج إختبار نسبة الطين والظمي للركام الناعم :-

$$\text{نسبة الطين والظمي} = \frac{\text{الوزن قبل الغسيل} - \text{الوزن بعد الغسيل}}{\text{الوزن قبل الغسيل}} * 100\%$$

#### جدول رقم (4-13) وارد وادي العوتيب

النسبة المئوية %	نسبة الطين والظمي	وزن الرمل بعد الغسيل	وزن الرمل قبل الغسيل Kg
0.026	2.669	0.974	1

#### جدول رقم (4-14) وارد بربر

النسبة المئوية %	نسبة الطين والظمي	وزن الرمل بعد الغسيل kg	وزن الرمل قبل الغسيل kg
0.090	9.051	0.917	1

## 2-4 كميات المواد في الخلطة الخرسانية

جدول رقم (4-15) يوضح كميات الخلط بوحدة الكيلو جرام

كميات الخلط بوحدة الكيلو جرام						
الخلطة	الخلطة	الأسمنت	الماء	الركام الخشن	الركام الناعم	نسبة الخلط
الخلطة الأولى	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم وارد بربر	12.5	6.75	33.9	18.27	1:1.4:2.7
الخلطة الثانية	حجر غير مكسور وارد بربر مع ركام ناعم وارد بربر	12	5.8	34.71	18.7	1:1.5:2.9
الخلطة الثالثة	حجر غير مكسور وارد مقالع بربر مع ركام ناعم وارد العوتيب	12.18	5.8	30.9	22.4	1:1.8:2.5
الخلطة الرابعة	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 36 مع ركام ناعم وارد العوتيب	12.5	6.75	30.4	22.02	1:1.7:2.4
الخلطة الخامسة	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم وارد العوتيب	12.5	6.75	30.24	21.9	1:1.7:2.4
الخلطة السادسة	حجر غير مكسور وارد بربر مع ركام ناعم وارد العوتيب	12	5.8	30.97	22.42	1:1.8:2.5
الخلطة السابعة	حجر غير مكسور وارد مع ركام ناعم وارد بربر	12.18	5.8	34.684	18.67	1:1.5:2.8

جدول رقم (4-16) يوضح كميات الخلط بوحدة الكيلو جرام / المتر المكعب

كميات الخلط بوحدة الكيلو جرام / المتر المكعب						
نسبة الخلط	الماء	الركام الناعم	الركام الخشن	الأسمنت	الخلطة	الخلطة
1:1.4:2.7	225	609	1130	416.6	حجر مكسور و ارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم و ارد بربر	الخلطة الأولى
1:1.5:2.9	195	623	1157	400	حجر غير مكسور و ارد بربر مع ركام ناعم و ارد بربر	الخلطة الثانية
1:1.8:2.5	195	747.05	1031.65	406.25	حجر غير مكسور و ارد مقالع بربر مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة الثالثة
1:1.7:2.4	225	734.3	1014.1	416.6	حجر مكسور و ارد أم الطيور الخط 36 مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة الرابعة
1:1.7:2.4	225	730.128	1008.128	416.6	حجر مكسور و ارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة الخامسة
1:1.8:2.5	195	747.6	1032.4	400	حجر غير مكسور و ارد بربر مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة السادسة
1:1.5:2.8	195	622.545	1156.155	406.25	حجر غير مكسور و ارد مقالع بربر مع ركام ناعم و ارد بربر	الخلطة السابعة

### 3- 4 نتائج إختبارات مقاومة الضغط للخرسانة

#### 4- نتائج إختبارات مقاومة الضغط للخرسانة

جدول رقم (17-4) يوضح مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة في 7 يوم


المتوسط MPa	مقاومة الضغط MPa	الوزن Kg	الخلطة	الخلطة
24.442	25.269	8.633	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم وارد بربر	الخلطة الأولي
	22.787	8.667		
	25.270	8.645		
26.965	25.014	8.723	حجر غير مكسور وارد بربرمع ركام ناعم وارد بربر	الخلطة الثانية
	25.966	8.475		
	29.917	8.427		
19.906	21.210	8.191	حجر غير مكسور وارد مقالع بربرمع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة الثالثة
	17.852	8.560		
	20.656	8.419		
20.980	22.468	8.621	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 36 مع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة الرابعة
	19.522	8.810		
	20.652	8.716		
21.198	19.885	8.625	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة الخامسة
	22.742	8.691		
	20.969	8.732		
26.469	24.361	8.553	حجر غير مكسور وارد بربرمع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة السادسة
	28.034	8.374		
	27.012	8.392		
18.484	19.449	8.518	حجر غير مكسور وارد مقالع بربرمع ركام ناعم وارد بربر	الخلطة السابعة
	16.962	8.337		
	19.041	8.456		



مخطط (1-4) يوضح مقاومة الخرسانة المتصلدة للضغط في 7 أيام

جدول رقم (4-18) يوضح مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة في 28 يوم

المتوسط MPa	مقاومة الضغط MPa	الوزن Kg	الخلطة	الخلطة
29.312	30.569	9.052	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم وارد بربر	الخلطة الأولى
	28.861	8.933		
	28.506	8.618		
27.369	27.768	8.717	حجر غير مكسور وارد بربر مع ركام ناعم وارد بربر	الخلطة الثانية
	26.562	8.388		
	27.778	8.727		
28.734	32.196	8.394	حجر غير مكسور وارد مقالع بربر مع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة الثالثة
	27.244	8.473		
	26.762	8.483		
28.109	25.713	8.802	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 36 مع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة الرابعة
	33.338	8.690		
	25.276	8.733		
29.336	29.382	8.877	حجر مكسور وارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة الخامسة
	29.299	8.713		
	29.329	8.717		
27.287	27.811	8.421	حجر غير مكسور وارد بربر مع ركام ناعم وارد العوتيب	الخلطة السادسة
	24.774	8.528		
	29.276	8.220		
25.088	24.916	8.321	حجر غير مكسور وارد مقالع بربر مع ركام ناعم وارد بربر	الخلطة السابعة
	24.449	8.432		
	25.901	8.498		



مخطط (2-4) يوضح مقاومة الخرسانة المتصلدة للضغط في 28 ايام

جدول رقم (4-19) يوضح إختبار الهبوط أو التشغيلية لجميع الخلطات

الهبوط mm	الخلطة	الخلطة
156	حجر مكسور و ارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم و ارد بربر	الخلطة الأولى
136	حجر غير مكسور و ارد بربر مع ركام ناعم و ارد بربر	الخلطة الثانية
175	حجر غير مكسور و ارد العوتيب مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة الثالثة
180	حجر مكسور و ارد أم الطيور الخط 36 مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة الرابعة
175	حجر مكسور و ارد أم الطيور الخط 0 مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة الخامسة
145	حجر غير مكسور و ارد بربر مع ركام ناعم و ارد العوتيب	الخلطة السادسة
145	حجر غير مكسور و ارد العوتيب مع ركام ناعم و ارد بربر	الخلطة السابعة

## ❖ مناقشة النتائج :-

يلاحظ من الجدول أنه عند خلط الحجر المكسور واردة أم الطيور الخط 0 مع الركام الناعم واردة العوتيب يعطي مقاومة ضغط أكبر وتشغيلية أفضل

يلاحظ أيضاً أنه عند استخدام الركام الناعم واردة بربر في الخلط مع نفس الحجر أعطي مقاومة أقل من الأولي ولكن قابلية تشغيل أفضل

يلاحظ أيضاً أنه عند تغيير مصدر الحجر المكسور من الخط 0 إلي الخط 36 واستخدام ركام ناعم من مصدرين مختلفين أعطي مقاومة وتشغيلية أفضل لكنها أقل من مقاومة الحجر واردة الخط 0

يلاحظ أيضاً أن استخدام الحجر الغير مكسور مع ركام ناعم من مصادر مختلفة يعطي مقاومة وتشغيلية أفضل لكنها لا تفوق مقاومة وتشغيلية الحجر المكسور

يستخلص من هذه النتائج أن استخدام الحجر المكسور في الخلطة أفضل من استخدام الحجر الغير مكسور.

# الفصل الخامس الخلاصة والتوصيات

## الفصل الخامس الخلاصة والتوصيات

### 1-5 الخلاصة :-

تناولت الدراسة أعلاه المقارنة بين الركام المكسور والركام الغير مكسور في الخلطة الخرسانية من حيث التشغيلية والمقاومة وذلك بإجراء إختبار مقاومة الضغط وإختبار الهبوط للخرسانة الطازجة والمتصلدة في 28 يوم تحصلنا من هذه الإختبارات وجد أن إستخدام الحجر المكسور وارد أم الطيور الخط (0) مع الركام الناعم وارد بربر أعطي مقاومة ضغط (29.312 Mpa) ومع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة (29.336 Mpa) والحجر الغير مكسور وارد بربر مع الركام الناعم وارد بربر أعطي مقاومة ضغط (27.369 Mpa) ومع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة ضغط (27.287 Mpa) والحجر الغير مكسور وارد مقالع بربر مع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة ضغط (28.734Mpa) ومع الركام الناعم وارد بربر أعطي مقاومة ضغط (25.088 Mpa) والحجر المكسور وارد أم الطيور الخط 36 مع الركام الناعم وارد العوتيب أعطي مقاومة ضغط (28.109 Mpa)

ويمكن تلخيصها في الآتي :

استخدام الحجر المكسور في الخلطة الخرسانية أفضل من إستخدام الحجر الغير مكسور في شتي ظروف أستخدام المواد من الركام الناعم والحجر بمختلف المصادر التي أخذت منها .

### 2-5 التوصيات :-

- يجب أن يتم تصميم الخلطات الخرسانية بدقة عالية وضبط نسب الخلط للحصول علي أفضل مقاومة
- مراعاة العوامل المؤثرة علي الخلط والنقل والصب
- مراعاة عملية الدمك جيدا عند صب العينات للحصول علي أفضل النتائج
- يوصي بعمل التجارب المعملية للحجر من ( تقلطح وإستطالة وصدمة وتهشيم ونسبة الشوائب ) للحصول علي نتائج جيدة

### 3-5 المراجع:

1. ع.ع. بلفقيه, جغرافية الجمهورية اليمنية, عدن, سلسلة الكتاب الجامعي (3). 1997.
2. م. أبو علاء, جغرافية شبه جزيرة العرب, الجزء الرابع, الطبعة الثانية, الأنجلو المصرية – القاهرة  
مكتبة الانجلو المصرية – القاهرة 1989.
3. البقرى, الإنشاء والانهيار. الطبعة الأولى, طباعة دار الحرمين, 72 ش-مصر والسودان-حدائق القبة-  
1994.
4. شزأبو المجد واخرون, تصدع المنشآت الخرسانية وطرق إصلاحها, دار النشر للجامعات- الطبعة  
الثانية – مصر 1997.
5. ACI-Committee Report: Hot weather concreting Reported by ACI  
committee 305, Aug 1997.
6. N.R.SHATTAF, ALshamsi :The effect of conduncwd silica fume on some  
properities of concrete in hot climates proceedings of the firs international  
conference on reinforced concrete materials in hotclimates. Alain-U.A.E  
April 24th-27th /1994 . pp 147-157.
7. p.Catharin :Die Hydrathonswaeme der Zemente und ihre Bededeutung.zement  
und Beton.Heft 11,12-
8. 12wien.1971.
9. Zongjin Li; Advanced concrete technology; 2011.
- 10.The Roman Pantheon: The Triumph of Concrete. Romanconcrete.com.  
Retrieved on 2013-02-19.
- 11.Evelien Cochez, Wouter Nijs, Giorgio Simbolotti & Giancarlo Tosato.  
"Cement Production" (PDF). IEA
- 12.ETSAP – Technology Brief I03 – June 2010: IEA ETSAP- Energy  
Technology Systems Analysis
- 13.Programme.
- 14.U.S. Federal Highway Administration (14 June 1999). "Admixtures".
- 15.Cement Admixture Association. "Admixture Types".

16. <http://www.daytonsuperior.com/docs/default-source/tech-data-sheets/section-05---curingcompounds.pdf?sfvrsn=3>
17. "Structural lightweight concrete" (PDF). Concrete Construction. The Aberdeen Group. March 1981.

الملاحق

**Table 2: Approximate Compressive Strength (N/mm<sup>2</sup>) of Concrete Mixes Made with a Free-Water / Cement Ratio 0.5**

Type of Cement	Type of Coarse Aggregate	Compressive Strengths (N/mm <sup>2</sup> )			
		Age ( days)			
		3	7	28	91
Ordinary Portland (OPC) or Sulphate Resisting Portland (SRPC)	Uncrushed	22	30	42	49
	Crushed	27	36	49	56
Rapid Hardening Portland (RHPC)	Uncrushed	29	37	48	54
	Crushed	34	43	55	61

$$1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{ MN/m}^2 = 1 \text{ MPa}$$

**Table 3: Approximate Free-Water Contents (kg/m<sup>3</sup>) Required To Give Various Levels of Workability**

Slump (mm)		0-10	10-30	30-60	60-180
Vebe Time (s)		>12	6-12	3-6	0-3
Maximum Size Aggregate (mm)	Type of Aggregate				
10	Uncrushed	150	180	205	225
	Crushed	180	205	230	250
20	Uncrushed	135	160	180	195
	Crushed	170	190	210	225
40	Uncrushed	115	140	160	175
	Crushed	155	175	190	205

Note: When coarse and fine aggregate of different types are used, the free-water content is estimated by the expression

$$2/3 W_f + 1/3 W_c$$

where  $W_f$  = free-water content appropriate to type of fine aggregate

and  $W_c$  = free-water content appropriate to type of coarse aggregate

ملحق (1) يبين جداول تصميم الخلطة




Figure 1: Relationship between standard deviation and characteristic strength




Figure 2: Relationship between compressive strength and free-water/cement ratio




Figure 3: Estimated wet density of fully compacted concrete






Figure 4a: Recommended proportions of fine aggregate according to percentage passing 600 μm sieve

ملحق (2) يبين مخططات تصميم الخلطة

CONCRETE MIX DESIGN



**Figure 4b: Recommended proportions of fine aggregate according to percentage passing 600 µm sieve**



**Figure 4c: Recommended proportions of fine aggregate according to percentage passing 600 µm sieve**

55.0 ملة + 5.5 ملة

Table 1 : Concrete mix design form

Stage	Item	Reference or calculation	Value
1	1.1	Characteristic strength	Specified $\frac{30}{5}$ N/mm <sup>2</sup> at $\frac{28}{5}$ days per cent
	1.2	Standard deviation ( $\sigma$ )	Fig 3 $\frac{8}{5}$ N/mm <sup>2</sup> or no data
	1.3	Margin ( $k \times \sigma$ )	C1 ( $k = 1.64 \times 8 = 13.12$ N/mm <sup>2</sup> )
	1.4	Target mean strength	C2 $30 + 13.12 = 43.12$ N/mm <sup>2</sup>
	1.5	Cement type	Specified OPC / SRP / RHPC
	1.6	Aggregate type : coarse Aggregate type : fine	un-crush
	1.7	free-water / cement ratio	Table 2, Fig 4 $0.48$
	1.8	Maximum free-water / cement ratio	Specified } Use the lower value
2	2.1	Slump or V-B	Specified Slump $60-180$ mm or V-B
	2.2	Maximum aggregate size	Specified $20$ mm
	2.3	Free - water content	Table 3 $195$ kg/m <sup>3</sup>
3	3.1	Cement content	$195 + 0.49 = 400$ kg/m <sup>3</sup>
	3.2	Maximum cement content	Specified
	3.3	Minimum cement content	Specified
	3.4	Modified free-water / cement ratio	kg/m <sup>3</sup> - Use if greater than Item 3.1 and calculate Item 3.4
4	4.1	Relative density of aggregate (SSD)	$2.76$ known/ assumed
	4.2	Concrete density	$2375$ kg/m <sup>3</sup>
	4.3	Total aggregate content	$1780$ kg/m <sup>3</sup>
5	5.1	Grading of fine aggregate	BS 882 Zone $9.70$
	5.2	Proportion of fine aggregate	Fig 6 $35$ per cent
	5.3	Fine aggregate content	$1780 \times 0.33 = 623$ kg/m <sup>3</sup>
	5.4	Coarse aggregate content	$1780 - 623 = 1157$ kg/m <sup>3</sup>

Quantities	Cement (kg)	Water (kg or l)	Fine aggregate (kg)	Coarse aggregate (kg)
per m <sup>3</sup> (to nearest 5 kg)	400	195	623	1157
per trial mix of _____ m <sup>3</sup>	12	5.8	18.7	34.71

Item in italics are optional limiting values that may be specified ( see Section 7 )  
 1 N / mm<sup>2</sup> = 1 MN / m = 1 MPa (see footnote on page 8)  
 OPC = ordinary Portland cement; SPRC = sulphate-resisting Portland cement; RHPC = rapid-hardening Portland cement  
 Relative density = specific gravity (see footnote on page 15)  
 SSD = based on a saturated surface-dry basis

مكسور زاننا مع رمله المواثيق

نسج البوط 175

G&P GEOTECHNICS SDN BHD

Section: OP-020  
Revision: 0  
Date: 07-03-2003  
Page 8 of 8

CONCRETE MIX DESIGN

Table 1 : Concrete mix design form

Stage	Item	Reference or calculation	Value
1	1.1	Characteristic strength	Specified $\left[ \begin{array}{l} 30 \text{ N/mm}^2 \text{ at } 2.8 \text{ days} \\ \text{Proportion defective} \end{array} \right]$ per cent
	1.2	Standard deviation ( $\hat{\sigma}$ )	Fig 3 $\frac{8}{\sqrt{30}}$ N/mm <sup>2</sup> or no data
	1.3	Margin ( $k \times \sigma$ )	C1 $(k = 1.64) 1.64 \times 8 = 13.12$ N/mm <sup>2</sup>
	1.4	Target mean strength	C2 $30 + 13.12 = 43.12$ N/mm <sup>2</sup>
	1.5	Cement type	Specified OPC / SRP / RHPC
	1.6	Aggregate type : coarse	opc
		Aggregate type : fine	crushed
	1.7	free-water / cement ratio	Table 2, Fig 4 $\left[ \begin{array}{l} 0.54 \\ 0.56 \end{array} \right]$ Use the lower value
	1.8	Maximum free-water / cement ratio	Specified $0.56$
2	2.1	Slump or V-B	Specified Slump 60-120 mm or V-B $\frac{70}{20}$ mm
	2.2	Maximum aggregate size	Specified $22.5$ mm
	2.3	Free - water content	Table 3 $22.5$ kg/m <sup>3</sup>
3	3.1	Cement content	C3 $225 \times 0.54 = 121.5$ kg/m <sup>3</sup>
	3.2	Maximum cement content	Specified $416.6$ kg/m <sup>3</sup>
	3.3	Minimum cement content	Specified $173$ kg/m <sup>3</sup> . Use if greater than item 3.1 and calculate item 3.4
	3.4	Modified free-water / cement ratio	
4	4.1	Relative density of aggregate (SSD)	Fig 5 $2.7$ known/assumed
	4.2	Concrete density	C4 $2380$ kg/m <sup>3</sup>
	4.3	Total aggregate content	$225 \times 0.54 = 121.5$ kg/m <sup>3</sup> $2380 - 121.5 = 2258.5$ kg/m <sup>3</sup> $1738.4$
5	5.1	Grading of fine aggregate	BS 882 Zone $40\%$ $42\%$ per cent
	5.2	Proportion of fine aggregate	Fig 6 $738.4 \times 0.42 = 310.128$ kg/m <sup>3</sup>
	5.3	Fine aggregate content	C5 $738.4 - 310.128 = 428.272$ kg/m <sup>3</sup>
	5.4	Coarse aggregate content	$2258.5 - 428.272 = 1830.228$ kg/m <sup>3</sup>
			$1008 - 272$
			$730.28$
			$1008 - 272$
			$30.24$
			$12.5$
			$6.75$
			$21.9$
			$30.24$
			$12.5$
			$6.75$
			$21.9$
			$30.24$

Item in *italics* are optional limiting values that may be specified ( see Section 7 )  
 1 N/mm<sup>2</sup> = 1 MN/m<sup>2</sup> = 1 MPa (see footnote on page 8)  
 OPC = ordinary Portland cement, SRPC = sulphate-resisting Portland cement, RHPC = rapid-hardening Portland cement  
 Relative density = specific gravity (see footnote on page 10)  
 SSD = based on a saturated surface-dry basis

Table 1: Concrete mix design form

مکسور زاد نامہ رملہ پور

		Calculation		Value	
1	1.1 Characteristic strength	Specified	$30$ N/mm <sup>2</sup> at $28$ days		
			Proportion defective	per cent	
	1.2 Standard deviation (σ)	Fig 3	$8$ N/mm <sup>2</sup> or no data	N/mm <sup>2</sup>	
	1.3 Margin (k x σ)	C1	$k = 1.64 \times 1.64 \times 8 = 13.12$	N/mm <sup>2</sup>	
	1.4 Target mean strength	C2	$30 + 13.12 = 43.12$	N/mm <sup>2</sup>	
	1.5 Cement type	Specified	OPC / SRP / RHPC		
	1.6 Aggregate type : coarse		OPC		
	Aggregate type : fine		crash		
	1.7 free-water / cement ratio	Table 2, Fig 4	$0.54$	Use the lower value	
	1.8 Maximum free-water / cement ratio	Specified	$0.58$		
2	2.1 Slump or V-B	Specified	Slump $60-180$ mm or V-B		
	2.2 Maximum aggregate size	Specified	$20$ mm		
	2.3 Free water content	Table 3	$225$ kg/m <sup>3</sup>		
3	3.1 Cement content	C3	$225 \times 0.54 = 416.6$ kg/m <sup>3</sup>		
	3.2 Maximum cement content	Specified			
	3.3 Minimum cement content	Specified		kg/m <sup>3</sup> - Use if greater than Item 3.1 and calculate Item 3.4	
	3.4 Modified free-water / cement ratio		$0.5$		
4	4.1 Relative density of aggregate (SSD)		$2.7$ known/ assumed		
	4.2 Concrete density	Fig 5	$2380$ kg/m <sup>3</sup>		
	4.3 Total aggregate content	C4	$2380 - 225 - 416.6 = 1738.4$ kg/m <sup>3</sup>		
5	5.1 Grading of fine aggregate	BS 882	Zone $469$ 70%		
	5.2 Proportion of fine aggregate	Fig 6	$35\%$ per cent		
	5.3 Fine aggregate content	C5	$1738.4 \times 0.35 = 609$ kg/m <sup>3</sup>		
	5.4 Coarse aggregate content		$1738.4 - 609 = 1129.4$ kg/m <sup>3</sup>		
Quantities		Cement (kg)	Water (kg or l)	Fine aggregate (kg)	Coarse aggregate (kg)
	per m <sup>3</sup> (to nearest 5 kg)	$416.6$	$225$	$609$	$1130$
	per trial mix of $0.03$ m <sup>3</sup>	$12.5$	$6.75$	$18.27$	$33.9$

Item in italics are optional limiting values that may be specified ( see Section 7 )  
 1 N/mm<sup>2</sup> = 1 MN/ m = 1 MPa (see footnote on page 8)  
 OPC = ordinary Portland cement; SPRC = sulphate-resisting Portland cement; RHPC = rapid-hardening Portland cement  
 Relative density = specific gravity (see footnote on page 15)  
 SSD = based on a saturated surface-dry basis

1500 = 1500

ردمك العوائق مع حديد رور ✓

145 نيش البوت

Table 1 : Concrete mix design form

Stage	Item	Reference or calculation	Value															
1	1.1	Characteristic strength	Specified — $30$ N/mm <sup>2</sup> at $28$ days per cent Proportion defective															
	1.2	Standard deviation ( $\sigma$ )	Fig 3 $\frac{8}{30}$ N/mm <sup>2</sup> or no data															
	1.3	Margin ( $k \times \sigma$ )	C1 $(k = 1.64) 1.64 \times 8 = 13.12$ N/mm <sup>2</sup>															
	1.4	Target mean strength	C2 $30 + 13.12 = 43.12$ N/mm <sup>2</sup>															
	1.5	Cement type	Specified OPC / SRP / RHPC															
	1.6	Aggregate type : coarse Aggregate type : fine	Specified $10\text{mm crush}$															
	1.7	free-water / cement ratio	Table 2, Fig 4 $0.49$															
	1.8	Maximum free-water / cement ratio	Specified } Use the lower value															
2	2.1	Slump or V-B	Specified Slump $60-180$ mm or V.B.															
	2.2	Maximum aggregate size	Specified $20$ mm															
	2.3	Free - water content	Table 3 $195$ kg/m <sup>3</sup>															
3	3.1	Cement content	Specified $195 + 0.49 = 406$ kg/m <sup>3</sup>															
	3.2	Maximum cement content	Specified															
	3.3	Minimum cement content	Specified															
	3.4	Modified free-water / cement ratio	kg/m <sup>3</sup> - Use if greater than Item 3.1 and calculate Item 3.4															
4	4.1	Relative density of aggregate (SSD)	Fig 5 $2.6$ known/ assumed															
	4.2	Concrete density	C4 $2375$ kg/m <sup>3</sup>															
	4.3	Total aggregate content	$2375 - 195 - 400 = 1780$ kg/m <sup>3</sup>															
5	5.1	Grading of fine aggregate	BS 882 Zone $40/80 = 42$ per cent															
	5.2	Proportion of fine aggregate	Fig 6															
	5.3	Fine aggregate content	C5 $1780 \times 0.42 = 747.6$ kg/m <sup>3</sup>															
	5.4	Coarse aggregate content	$1780 - 747.6 = 1032.4$ kg/m <sup>3</sup>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantities</th> <th>Cement (kg)</th> <th>Water (kg or l)</th> <th>Fine aggregate (kg)</th> <th>Coarse aggregate (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>per m<sup>3</sup> (to nearest 5 kg)</td> <td><math>400</math></td> <td><math>195</math></td> <td><math>747.6</math></td> <td><math>1032.4</math></td> </tr> <tr> <td>per trial mix of <math>\quad</math> m<sup>3</sup></td> <td><math>12</math></td> <td><math>5.8</math></td> <td><math>22.42</math></td> <td><math>30.97</math></td> </tr> </tbody> </table>				Quantities	Cement (kg)	Water (kg or l)	Fine aggregate (kg)	Coarse aggregate (kg)	per m <sup>3</sup> (to nearest 5 kg)	$400$	$195$	$747.6$	$1032.4$	per trial mix of $\quad$ m <sup>3</sup>	$12$	$5.8$	$22.42$	$30.97$
Quantities	Cement (kg)	Water (kg or l)	Fine aggregate (kg)	Coarse aggregate (kg)														
per m <sup>3</sup> (to nearest 5 kg)	$400$	$195$	$747.6$	$1032.4$														
per trial mix of $\quad$ m <sup>3</sup>	$12$	$5.8$	$22.42$	$30.97$														

Item in italics are optional limiting values that may be specified ( see Section 7 )  
 1 N/ mm2 = 1 MN/ m = 1 MPa (see footnote on page 8)  
 OPC = ordinary Portland cement; SPRC = sulphate-resisting Portland cement; RHPC = rapid-hardening Portland cement  
 Relative density = specific gravity (see footnote on page 15)  
 SSD = based on a saturated surface-dry basis

~~ملف المواصفات~~  
 رقم بر يبر مع جبر المواصفات

تمت المراجعة  
 145

Table 1 : Concrete mix design form

Stage Item	Reference or specification	Value		
1.1 Characteristic strength	Specified	30 N/mm <sup>2</sup> at 28 days (Proportion defective 5)		
1.2 Standard deviation (s)	Fig 3	8 N/mm <sup>2</sup>		
1.3 Margin (k x s)	C1	$(k = 1.64) \cdot 1.64 \cdot 8 = 13.12$ N/mm <sup>2</sup>		
1.4 Target mean strength	C2	43.12 N/mm <sup>2</sup>		
1.5 Cement type	Specified	OPC / SRP / RHPC un-crush		
1.6 Aggregate type : coarse				
1.7 Aggregate type : fine				
1.7 free-water / cement ratio	Table 2, Fig 4	0.48		
1.8 Maximum free-water / cement ratio	Specified			
2.1 Slump or V-B	Specified	Slump 60-80 mm or V-B 20 mm		
2.2 Maximum aggregate size	Specified	19.5 kg/m <sup>3</sup>		
2.3 Free - water content	Table 3			
3.1 Cement content	C3	195 = 0.48 · 406.26 kg/m <sup>3</sup>		
3.2 Maximum cement content	Specified			
3.3 Minimum cement content	Specified	kg/m <sup>3</sup> - Use if greater than item 3.1 and calculate item 3.4		
3.4 Modified free-water / cement ratio				
4.1 Relative density of aggregate (SSD)		2.6 known/ assumed		
4.2 Concrete density	Fig 5	2380 kg/m <sup>3</sup>		
4.3 Total aggregate content	C4	$2380 - 195 = 406.26 - 177.8 = 177.8$ kg/m <sup>3</sup>		
5.1 Grading of fine aggregate	BS 882 Fig 6	Zone 20% 35% per cent		
5.2 Proportion of fine aggregate				
5.3 Fine aggregate content	C5	$177.8 \cdot 0.35 = 62.23$ kg/m <sup>3</sup>		
5.4 Coarse aggregate content		$177.8 - 62.23 = 115.6$ kg/m <sup>3</sup>		
Quantities	Cement (kg)	Water (kg or l)	Fine aggregate (kg)	Coarse aggregate (kg)
per m <sup>3</sup> (to nearest 5 kg)	195	94.5	62.23	115.6
per trial mix of _____ m <sup>3</sup>	12.18	5.9	10.67	34.6

Items in *italics* are optional limiting values that may be specified (see Section 7)  
 1 N/mm<sup>2</sup> = 1 MN/m<sup>2</sup> = 1 MPa (see footnote on page 8)  
 OPC = ordinary Portland cement; SRPC = sulphate-resisting Portland cement; RHPC = rapid-hardening Portland cement  
 Relative density = specific gravity (see footnote on page 15)  
 SSD = based on a saturated surface-dry basis

مسودة راسم حديدية رصمة العوائق

G&P GEOTECHNICS SDN BHD

Section: OP-020  
Revision: 0  
Date: 07-03-2003  
Page 5 of 9


CONCRETE MIX DESIGN

نسيان الحديد 180

Table 1 : Concrete mix design form

Stage	Item	Reference or calculation	Value		
1	1.1	Characteristic strength	Specified $\left[ \frac{30}{\text{Proportion defective}} \right]$ N/mm <sup>2</sup> at $\frac{28}{5}$ days per cent		
	1.2	Standard deviation (s)	Fig 3 $\frac{8}{\text{N/mm}^2 \text{ or no data}}$ $\frac{8}{\text{N/mm}^2}$		
	1.3	Margin (k x s)	C1 $(k = 1.64) 1.64 \times 8 = 13.12$ N/mm <sup>2</sup>		
	1.4	Target mean strength	C2 $\frac{30}{\text{N/mm}^2} + \frac{13.12}{\text{N/mm}^2} = \frac{43.12}{\text{N/mm}^2}$		
	1.5	Cement type	Specified OPC / SRP / RHPC		
	1.6	Aggregate type : coarse	<del>coarse</del> $\frac{C}{mm}$		
	1.6	Aggregate type : fine	$\frac{0.54}{\text{N/mm}^2}$		
	1.7	free-water / cement ratio	Table 2, Fig 4		
1.8	Maximum free-water / cement ratio	Specified } Use the lower value			
2	2.1	Slump or V-B	Specified Slump $60-180$ mm or V-B $\frac{20}{\text{mm}}$ s		
	2.2	Maximum aggregate size	Specified $\frac{20}{\text{mm}}$		
	2.3	Free - water content	Table 3 $\frac{225}{\text{kg/m}^3}$		
3	3.1	Cement content	C3 $225 + 0.54 \times 416.6 = 416.6$ kg/m <sup>3</sup>		
	3.2	Maximum cement content	Specified $\frac{416.6}{\text{kg/m}^3}$		
	3.3	Minimum cement content	Specified $\frac{\text{---}}{\text{kg/m}^3}$ - Use if greater than Item 3.1 and calculate Item 3.4		
	3.4	Modified free-water / cement ratio			
4	4.1	Relative density of aggregate (SSD)	$2.7$ known/ assumed		
	4.2	Concrete density	Fig 5 $\frac{2390}{\text{kg/m}^3}$		
	4.3	Total aggregate content	C4 $2390 - 225 - 416.6 = 1748.4$ kg/m <sup>3</sup>		
5	5.1	Grading of fine aggregate	BS 882 Zone $40\%$		
	5.2	Proportion of fine aggregate	Fig 6 $\frac{42}{\text{per cent}}$		
	5.3	Fine aggregate content	C5 $\frac{1748.4 \times 42}{100} = 734.3$ kg/m <sup>3</sup>		
	5.4	Coarse aggregate content	$\frac{1748.4 \times 58}{100} = 1014.1$ kg/m <sup>3</sup>		
Quantities		Cement (kg)	Water (kg or l)	Fine aggregate (kg)	Coarse aggregate (kg)
per m <sup>3</sup> (to nearest 5 kg)		$416.6$	$225$	$734.3$	$1014.1$
per trial mix of $\frac{\text{---}}{\text{m}^3}$		$12.5$	$6.75$	$22.02$	$30.4$

Item in italics are optional limiting values that may be specified ( see Section 7 )  
 1 N/mm<sup>2</sup> = 1 MN/m = 1 MPa (see footnote on page 8)  
 OPC = ordinary Portland cement, SRPC = sulphate-resisting Portland cement, RHPC = rapid-hardening Portland cement  
 Relative density = specific gravity (see footnote on page 15)  
 SSD = based on a saturated surface-dry basis



مبني مع شركة العراق

G&P GEOTECHNICS SDN BHD

Section: OP-020  
Revision: 0  
Date: 07-03-2003  
Page 5 of 9

CONCRETE MIX DESIGN

مبني العراق مع رطل العوايب

Table 1 : Concrete mix design form

نسبة البوت 175

Stage	Item	Reference or calculation	Value		
1	1.1	Characteristic strength	Specified — $\left[ \frac{30}{\text{Proportion defective}} \right]$ N/mm <sup>2</sup> at $\frac{28}{5}$ days per cent		
	1.2	Standard deviation ( $\sigma$ )	Fig 3 $\frac{\text{N/mm}^2 \text{ or no data}}{\text{N/mm}^2}$		
	1.3	Margin ( $k \times \sigma$ )	C1 $(k = 1.64) \times 1.64 \times 8 = 13.12$ N/mm <sup>2</sup>		
	1.4	Target mean strength	C2 $30 + 13.12 = 43.12$ N/mm <sup>2</sup>		
	1.5	Cement type	Specified OPC / SRP / RHPC		
	1.6	Aggregate type : coarse Aggregate type : fine	1mm crush		
	1.7	free-water / cement ratio	Table 2, Fig 4 $\frac{0.48}{}$ } Use the lower value		
	1.8	Maximum free-water / cement ratio	Specified $\frac{0.48}{}$ }		
2	2.1	Slump or V-B	Specified Slump $60-180$ mm or V-B $\frac{20}{}$ mm		
	2.2	Maximum aggregate size	Specified $195$ kg/m <sup>3</sup>		
	2.3	Free - water content	Table 3		
3	3.1	Cement content	C3 $195 \div 0.48 = 406.25$ kg/m <sup>3</sup>		
	3.2	Maximum cement content	Specified		
	3.3	Minimum cement content	Specified kg/m <sup>3</sup> . Use if greater than Item 3.1 and calculate Item 3.4		
	3.4	Modified free-water / cement ratio			
4	4.1	Relative density of aggregate (SSD)	2.6 known/ assumed		
	4.2	Concrete density	Fig 5 $\frac{2380}{}$ kg/m <sup>3</sup>		
	4.3	Total aggregate content	C4 $2380 - 195 = 406.25$ kg/m <sup>3</sup>		
5	5.1	Grading of fine aggregate	BS 882 Zone $40\%$ $42\%$ per cent		
	5.2	Proportion of fine aggregate	Fig 6		
	5.3	Fine aggregate content	C5 $1778.7 \times 0.42 = 747.05$ kg/m <sup>3</sup>		
	5.4	Coarse aggregate content	$1778.7 - 747.05 = 1031.65$ kg/m <sup>3</sup>		
Quantities		Cement (kg)	Water (kg or l)	Fine aggregate (kg)	Coarse aggregate (kg)
	per m <sup>3</sup> (to nearest 5 kg)	$406.25$	$195$	$747.05$	$1031.65$
	per trial mix of $0.03$ m <sup>3</sup>	$12.18$	$5.8$	$22.4$	$30.9$

Item in italics are optional limiting values that may be specified ( see Section 7 )  
 1 N/ mm2 = 1 MN/ m = 1 MPa (see footnote on page 8)  
 OPC = ordinary Portland cement; SPRC = sulphate-resisting Portland cement; RHPC = rapid-hardening Portland cement  
 Relative density = specific gravity (see footnote on page 15)  
 SSD = based on a saturated surface-dry basis

جدول ( 5 ) يوضح المقاس الاعتباري للركام الناعم

IS Sieve	Equivalent BS sieve	Percentage passing for			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
10 mm	3/8 -in	100	100	100	100
4.75 mm	3/16 - in	90-100	90-100	90-100	95-100
2.36 mm	No.7	60-95	75-100	85-100	95-100
1.18 mm	No.14	30-70	55-90	75-100	90-100
600 micron	No.25	15-34	35-59	60-79	80-100
300 micron	No.52	5-20	8-30	12-40	15-50
150 micron	No.100	0-10	0-10	0-10	0-15

جدول (4) يوضح المقاس الاعتباري للركام الخشن

I.S. Sieve Designation	%age passing for graded aggregate of nominal size			
	40 mm	20 mm	16 mm	12.5 mm
80 mm	100	-	-	-
63 mm	-	-	-	-
40 mm	95 to 100	100	-	-
20 mm	30 to 70	95 to 100	100	100
16 mm	-	-	90 to 100	-
12.5 mm	-	-	-	90 to 100
10 mm	10 to 35	25 to 55	30 to 70	40 to 85
4.75 mm	0 to 5	0 to 10	0 to 10	0 to 10
2.36 mm	-	-	-	-



الشكل (1) يوضح خلاطة لتجهيز الخلطة



الشكل (2) يوضح المكعبات التي تم تنفيذها



الشكل (3) يوضح إختبار الهبوط



الشكل(4) يوضح وضع عينة الركام المكسور في الفرن



الشكل (5) يوضح وضع عينة الركام الغير مكسور داخل الفرن



الشكل (6) يوضح إختبار مقاومة الضغط علي أحد العينات



الشكل (7) يوضح قراءة جهاز الكسر علي أحد العينات



الشكل (8) يوضح وزن المكعب الواحد



الشكل (9) يوضح عينة من الركام المكسور