

# تأثيرات درجة حرارة ماء الخلط على خواص الخرسانة

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في الهندسة المدنية

إعداد الطلاب:

- ايمن محمد أحمد آدم
- محمد الصديق محمد حسن
- نورين عبدالفضيل كشابة

أشرف :

أ/ زينب مصطفى

قسم الهندسة المدنية

كلية الهندسة

جامعة الشيخ عبدالله البدري

فبراير 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ  
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ  
لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

## إهداء

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا  
تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برويتك جل و جلالك

### إلي أمي

التي علمتني الصبر وحببت الي القناعة وغالبت في غيبيتي عنها الالام والدموع وكانت تعيش دائماً  
اوبة الغائب وتدعو له في خلواتها وصلواتها واحلامها

### الي والدي العزيز

الي من كلكه الله بالهيبة والوقار

الي من علمنا العطاء دون انتظار

الي من احمل اسمه بافتخار

### الي أساتذتي

بكلية الهندسة جامعة الشيخ عبد الله البدري

الي كل من علمني حرفا و اضاء الطريق امامي

الي الكادحون في الطرقات الي كل من كانت امنيتهم دراسة الهندسة المدنية وحالت الظروف دون  
ذلك

### الي اخوتي واصدقائي

الي كل من رافقتني خلال مسيرتي

الي جميع طلاب الدفعة الخامسة

كل مهندسي بلادي

ياملهما يسمو بارض الهندسة يمضي بدرب العلم حتي يخرسه

## شكر وتقدير

الحمد هلل حمداً كثيراً طُباً مباركاً فهُ والشكر له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى .

اما بعد:

لا بد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود فيها الى اعوام قضناها في رحاب الجامعة

فالشكر موصول لجامعة الشيخ عبدالله البدري- ذلك الصرح الشامخ فآ سماء العلم والمعرفة ,

متمثلة في كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة المدنية

ادارة واساتذة - تلك الكواكب النيرة التي نهلت من علمها ومازالت ,

بحروف نكتبها لكم من نور ... صدقا وأمانة نطوقها بالعهد والوفاء نترجمها شكرا وتبجيل لفضائل

وجلائل أعمالكم التي أشرأبت لها هامة الزمان وتظل أعمالكم تضئ عزة وشموخا . شعلا

فعندما توارث الناس روائع الأشياء ... تكون منبعاً للأصالة أو في لأق التهذيب ...

هكذا عرفناكم ... وانصهرت هممكم العالوية بذلا وعطاء وامتزجت أرواحكم بالنيل

والنقاء وكنتم قناديلا تحترق لتهب غيرها الضياء

وبقيض من الحب والتقدير اتقدم بخالص الشكر والامتنان الى الذين حملوا اقدس رسالة في الحياة ,

الى الذين مهدوا لنا الطريق الى جميع الاساتذة الأفاضل علي ما بذلوه من جهود فب سبيل تعلمنا

وتدربنا.

الى اولئك الذين منحونا العزم تلو العزم لتخطي الصعاب وان نقف واثقي الخطى

حرفا ولغة نشاطهم الابداع اساتذة ومهندسين فلا تسع الحروف الا ان تمتزج لتكون كلمات شكر

وعرفان لكل من دعمنا ولكل من ساهم في تدريبنا مهندسين واساتذة

كن عالما فان لم تستطع فكن معلما وان لم تستطع فأحب العلماء فان لم تستطع

فلا تبغضهم

والى رفقاء الدرب الدرجة الخامسة قسم الهندسة المدنية

واخص بالشكر والتقدير

الأستاذة : زينب مصطفى

على ما بذلته معنا من جه

## \*المستخلص :-

تناولت التجارب المعملية لدراسة تأثير التغير في درجة حرارة مياه الخلط علي مقاومة الخرسانه باختبار مقاومة الضغط، و تم تصميم خلطة مرجعية حسب الطريقة البريطانية بدرجة حرارة (30 درجة مئوية ) لتعطي مقاومة (25 ميغا باسكال) واختبار مقاومة الضغط في 7يوم و28يوم.

عمل أربعة خلطات بدرجات حرارة (10 و 20 و 40 و 50) مع تثبيت نسبة الإسمنت للماء و تثبيت أوزان المواد و اوضحت التجارب أن عند درجة حرارة ماء الخلط (10 و 20 و 30 ) درجة مئوية ، اعطت مقاومة ضغط أعلى عن (25 درجة مئوية) المستهدفة ، و لكن عند زيادة درجة حرارة ماء الخلط عن (30 درجة مئوية ) القياسية ، انخفضت مقاومة الضغط عند 7يوم و 28 يوم تدريجياً.

**\*Extract:**

The laboratory experiments were dealt with to study the effect of the change in the mixing water temperature on the strength of the concrete by testing the pressure resistance, and a reference mix was designed according to the British method at a temperature of (30 degrees Celsius) to give a resistance of (25 MPa) and the pressure resistance test in 7 days and 28 days.

Four mixtures were made at temperatures (10, 20, 40, and 50) while fixing the ratio of cement to water and fixing the weights of the materials. Experiments showed that at the mixing water temperature (10, 20, and 30) degrees Celsius, it gives higher compressive strength than the target (25 degrees Celsius), but at Increasing the mixing water temperature from 30 °C (standard) pressure resistance gradually decreases at 7 days and 28 days.

## فهرست المحتويات

رقم الصفحة	المحتويات	البند
I	الآية	
II	الإهداء	
III	الشكر والعرفان	
IV	المستخلص	
V	Absteact	
VI	فهرست المحتويات	
X	فهرست الجداول	
IX	فهرست الأشكال	
XI	فهرست المخططات	
<b>الفصل الأول: المقدمة</b>		
2	المقدمة	1-1
3	أهداف البحث	2-1
3	منهجية البحث	3-1
4	هيكلية البحث	4-1
4	مشكلة البحث	5-1
<b>الفصل الثاني: الإطار النظري</b>		
6	المقدمة	1-2
6	تقسيم مفهوم الطقس الحار والبارد	2-2
7	تقسيم ظروف الطقس الحار	1-2-2
7	تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الخرسانة	3-2
9	مرحلة التصلب المبكر للخرسانة	4-2
9	تشقق الخرسانة	5-2

9	أسباب تشقق الخرسانة ومضارها	1-5-2
10	حرارة الاماهة	6-2
11	التأثيرات الناتجة عن صب الخرسانة في الجو الحار	7-2
12	الاحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الطقس الحار	8-2
13	تأثير انخفاض درجة الحرارة على الخرسانة	9-2
14	التأثيرات الناتجة عن صب الخرسانة في الطقس البارد	10-2
14	الاحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الطقس البارد	11-2
<b>الفصل الثالث</b>		
17	التحليل المنخلي للركام	1-3
17	الهدف من الاختبار	1-1-3
17	الاجهزة المستخدمة	2-1-3
18	خطوات الاختبار	3-1-3
19	اختبار الكثافة النوعية والامتصاص للركام	2-3
19	الغرض من الاختبار	1-2-3
19	الامتصاص	2-2-3
20	الادوات المستخدمة	3-2-3
20	طريقة الاختبار	4-2-3
21	الحسابات	5-2-3
21	فحص القوام القياسي للأسمنت	3-3
21	الغرض من الفحص	1-3-3
21	المواصفات	2-3-3
21	الجهاز المستخدم	3-3-3
22	اسلوب العمل	4-3-3
23	اختبار تعيين زمن الشك الابتدائي والنهائي	4-3
23	زمن الشك الابتدائي	1-4-3
23	الاجهزة المستخدمة	2-4-3

23	طريقة الاختبار	3-4-3
24	اختبار مقاومة المونة الاسمنتية للضغط	5-3
24	الغرض من الاختبار	1-5-3
24	الادوات المستخدمة	2-5-3
24	خطوات التجربة	3-5-3
26	النتائج	4-5-3
26	اختبار الهبوط	6-3
26	الغرض من الاختبار	1-6-3
26	قالب الاختبار	2-6-3
27	طريقة الاختبار	3-6-3
30	اختبار مقاومة الضغط المكعبات الخرسانة	7-3
30	طريقة الاختبار	1-7-3
<b>الفصل الرابع</b>		
34	نتائج الاختبارات	4
34	نتائج اختبارات الأسمنت	1-4
35	نتائج اختبارات الركام	2-4
37	نتائج اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة	3-4
<b>الفصل الخامس</b>		
49	الخلاصة والتوصيات	5
49	الخلاصة	1-5
49	التوصيات	2-5
51	المراجع	3-5

## فهرست الأشكال

رقم الصفحة	اسم الشكل	رقم الشكل
8	زيادة استهلاك الماء	1-2
22	جهاز فيكات	1-3
27	قالب الهبوط	2-3
28	رفع قالب الهبوط	3-3
29	قياس الهبوط	4-3
29	اشكال الهبوط	5-3
30	نموذج للهبوط الحقيقي	6-3
32	وضع العينات في ماكينة الضغط	7-3
32	كسر العينات المكعبة في اختبار مقاومة الضغط	8-3

## فهرس الجداول

رقم الصفحة	اسم الجدول	رقم الجدول
34	نتائج اختبارات الاسمنت	1-4
35	نتائج التحليل المنخلي للركام الناعم	2-4
36	الخواص الفيزيائية للركام الناعم	3-4
36	نتائج التحليل المنخلي للركام الخشن	4-4
36	الخصائص الفيزيائية للركام الخشن	5-4
37	نتائج مقاومة الضغط لدرجة حرارة 10 درجة مئوية	6-4
38	نتائج مقاومة الضغط لدرجة حرارة 20 درجة مئوية	7-4
39	نتائج مقاومة الضغط لدرجة حرارة 30 درجة مئوية	8-4
40	نتائج مقاومة الضغط لدرجة حرارة 40 درجة مئوية	9-4
41	نتائج مقاومة الضغط لدرجة حرارة 50 درجة مئوية	10-4
42	نتائج مقاومة الضغط بعد 7 ايام	11-4
44	نتائج مقاومة الضغط بعد 28 يوم	12-4
45	متوسطات مقاومة الضغط	13-4

## فهرست المخططات

رقم الصفحة	المحتوى	رقم المخطط
43	مقاومة الضغط بعد 17 يوم	1-4
45	مقاومة الضغط بعد 28 يوم	2-4

الباب الأول

المقدمة

## الباب الأول

### المقدمة

#### 1-1 مقدمة :-

الخرسانة هي مادة تتكون من الاسمنت والرمل والماء مع اضافة نوع من الركام مثل الكوارتز او الزلط ، وتعد الخرسانة من اهم مواد البناء في العصر الحديث خصوصاً مع تدعيمها بالحديد لتصبح خرسانة مسلحة.

(Concretus) من الكلمة اللاتينية (Concrete) جاءت كلمة خرسانة والتي تعني " تنمو معا " وهذا ما يحدث بالضبط عندما تجمع مكونات الخرسانة الثلاث الركام والاسمنت والماء.

يعتبر الرومان اول من استعمل الخرسانة العاديه في التاريخ ، منذ حوالي ألفي عام ، وقد استعملت في معظم مبانيهم لسهولة تشكيلها وامكان تنفيذها بعماله مدربة تدريباً بسيطاً.

وللخرسانة خصائص كثيرة تمتاز بها عن المواد الاخرى ، فهي تأخذ شكلاً صلباً ومتيناً مع الزمن تدريجياً ، وتبدأ بالشك الابتدائي وتنتهي بالشك النهائي . كذلك فهي شديدة المقاومة للاجهادات الناتجة عن ضغطها ولكنها في نفس الوقت ضعيفه جدا في مقاومتها للشد لذلك الخرسانة العادية (غير المسلحة) لا تستخدم ابدا في الاماكن التي تحدث فيها اجهادات الشد (مثل الكرات) .

للتغلب على هذه المشكلة يوضع الحديد و هو مقاوم ممتاز لقوى الشد وقوى الضغط وفي حين ان اسياخ الحديد الطويلة يمكن ان تتحمل قوى الشد كلها فان الخرسانة لا تتحمل قوى الضغط كلها اذا كانت قطاعاتها نحيفة يؤدي ذلك الى احتمال انبعاج العنصر الخرساني .

لذلك ، نجد أن مركبا خليطا من الخرسانة والحديد يعطي مادة مثاليه لمقاومة الاجهادات المختلفة المؤثرة عليها . وهذا المركب هو ما يعرف باسم الخرسانة المسلحة .

تسبب درجات الحرارة العالية للمياه ، في رفع درجة حرارة الخرسانة بالتبعية و لسوف تزداد متطلبات الماء و لسوف تقل للخرسانة ذات نفس القوام .

و يتسبب الماء الزائد اذا لم يصحح تأثيره على نسبة (الماء\الأسمنت) في انقاص الجودة القصوى المتحملة للخرسانة في الموقع.

نظرا لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للخرسانة نتيجة اماهة الاسمنت ،السطح الخارجي يمكن ان يبرد وينكمش ،اذا اختلفت درجات الحرارة بشدة بداخل المنشأ ،فان المادة سوف يحدث لها شروخ .

### 2-1 - اهداف البحث :-

- 1 . التعرف علي تأثير درجة حرارة مياه الخلط علي خواص الخرسانة.
- 2 . توضيح مفهوم الجو الحار و البارد.

### 3-1 - منهجية البحث :-

- استخدم اسمنت من نوع الاسمنت البورتلاندي العادي ماركة اسمنت بربر .
- استخدم ركام خشن و ركام ناعم.
- عمل اختبارات المواد وفصل المواد.
- تصميم خلطة خرسانية مرجعية اعتمادا على المدونه البريطانية (BS-8110).
- عمل 6 مكعب من الخلطة الخرسانية المرجعية و اختبار مقاومة الضغط ل3 مكعبات بعد 7 يوم و 28 يوم .
- عمل 6 مكعبات من الخلطة الخرسانية مع رفع درجة حرارة مياه الخلط الي (40 درجة مئوية) واختبار مقاومة الضغط ل3 مكعبات بعد 7 يوم و 28 يوم.
- عمل 6 مكعب من الخلطة الخرسانية مع رفع درجة حرارة المياه الي (50 درجة مئوية) و اختبار مقاومة الضغط ل3 مكعبات بعد 7يوم و 28يوم.
- عمل 6 مكعب من الخلطة مع خفض درجة حرارة المياه(10درجة مئوية ) واختبار مقاومة الضغط ل3 مكعبات بعد 7 و 28 يوم.
- عمل 6 مكعب من الخلطة الخرسانية و ذلك بخفض درجة حرارة المياه الي (20 درجة مئوية) و اختبار مقاومة الضغط ل3 مكعبات 7 يوم و 28 يوم .- عمل مقارنة لتحصيل النتائج و التوصيات .

#### 4-1 : هيكلة البحث :

يحتوي البحث علي خمسة أبواب مبينة كما يلي :

الباب الأول : مقدمة عامة .

الباب الثاني : الدراسات السابقة.

الباب الثالث : اختبارات المعملية.

الباب الرابع : نتائج الاختبارات المعملية ومناقشة النتائج .

الباب الخامس : الخلاصة والتوصيات.

#### 5.1: مشكلة البحث :

يمكن أن تؤثر درجات الحرارة أثناء تصنيع ووضع الخرسانة علي وقت التصلب والقوة النهائية , عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة يمكن أن يؤدي ذلك إلي حدوث تشققات , وتستخدم العديد من الأعمال الخرسانية الماء المبرد لعملية الخلط للتحكم في درجة حرارة الخرسانة وتقليل فرص التشقق والتلف.

# الباب الثاني

## الإطار النظري

## الباب الثاني

### الاطار النظري

#### 1.2: المقدمة :-

بمجرد أن يتم تصلب الخرسانة و اكتساب قوتها التصميمية المقبولة عموما علي انها 28 يوما ، سوف تتمدد الخرسانة و تنكمش إعتقادا علي درجة الحرارة في الأجواء التي توجد فيها . بحيث يتم تحديد هذه الحركة من خلال معامل التمدد الحراري للخرسانة و التغيرات في درجة الحرارة التي يتعرض لها الهيكل خارجيا .

يتم تحديد نسبة التطوير بشكل أساسي من خلال الركام المستخدم حيث انها تشكل 70-80% من حجم الخرسانة .

كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلي حدوث تشققات . يمكن أن يؤدي الطول الإجمالي للهيكل الخرساني أيضا إلي ضغوط إضافية في التكوين .

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلي انكماش الخرسانة و يمكن أن تتعطل اذا تعرضت المياه للشقوق ، مما يؤدي إلي تشكل الجليد الذي يمكن أن يسبب ضغوطا كبيرة في الخرسانة بسبب زيادة الحجم .

#### 2.2- مفهوم الطقس الحار :-

مفهوم الطقس الحار هو مفهوم واسع ، وقد تمت الإشارة إليه في كثير من الأبحاث ولكن من منطلقات مختلفة تنطبق علي منطقة ولا تنطبق علي أخرى.

يعرف الجو الحار علي انه خليط من الظروف التالية :

- ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط .

- الرطوبة النسبية للجو .

- سرعة الرياح.

- العوامل الأساسية المؤثرة علي درجة الحرارة في الخرسانة العادية هي :

- حجم المنشأة .

- درجة حرارة الوسط الخارجي .

- درجة الحرارة الابتدائية للخرسانة أثناء الصب و التنفيذ.

- نوع الأسمنت .

- مكونات الخلطة الأسمنتية.

حيث تؤدي هذه الظروف مجتمعة إلي زيادة معدل فقدان رطوبة الخرسانة و زيادة معدل إماهة الأسمنت ، هذان يتسببان في الإضرار بجودة الخرسانة الطازجة و المتصلدة . يمكن أن يظهر هذا التأثير خلال إي جزء من السنة في البلاد الحارة الرطبة أو الحارة الجافة . كما يمكن أن يظهر في المناطق الأخرى من العالم خلال فصل الصيف .

### 1.2.2 تقسيم ظروف الطقس الحار إلي :-

- الطقس الحار الرطب : يتسم بدرجات حرارة عالية ونسبة رطوبة عالية أيضا .

- الطقس الحار الجاف : يتسم بدرجات حرارة عالية و نسبة رطوبة منخفضة.

### 3.2- تأثير ارتفاع درجة الحرارة علي الخرسانة:-

كلما زادت درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب زادت أيضا سرعة نمو المقاومة المبكرة ولكن المقاومة النهائية تكون اقل نسبيا . و تظهر تأثيرات الطقس الحار مباشرة علي المكونات الرئيسية للخرسانة قبل عملية الخلط . فعند تخزين الاسمنت في أماكن مكشوفة معرض مباشرة لأشعة الشمس تزداد درجة حرارته بمقدار خمس الي ست درجات مئوية عن درجه حرارة الوسط المحيط.


كما ان تعرض الأسمنت للرطوبة يؤدي الي تكوين حبيبات متصلة تقلل من خواصه الفيزيائية والميكانيكية.

الركام الذي يتم خزنه في موقع مكشوف ومعرض لأشعة الشمس المباشرة ترتفع درجة الحرارة بحوالي اربع الي خمس درجات مئوية عن الركام الذي يتم حمايته من هذه العوامل.

كما ترتفع درجة الحرارة الماء المستخدم في خلط الخرسانة ، بل وينتج من تأثير الجو الحار والاستهلاك المرتفع لماء الخلط بهدف تحسين قابليتها للتشغيل ولكن هذه المياه المضافة تؤثر سلبا علي خواص الخرسانة في الحالة اللدنة و المتصلدة .

ولا بد من فهم دور الماء في العجينة الاسمنتية .فبعد خلط الاسمنت والماء مباشرة يحدث تكثف لحبيبات الاسمنت والماء، ويسمى الماء المحصور في الفراغات داخل هذا التكتل بالماء الشعري حتى يحدث له تفاعل كامل مع الاسمنت ويحتاج الاسمنت الي ربع وزنه ماء لإتمام التفاعل ،كما يحتاج الي(10%)من وزنه ماء اخر لتكوين عجينة الاسمنت الجيلاتينية.

ويسمى هذا الماء الاضافي بالماء الجيلاتيني من زيادة القابلية للتشغيل ازداد نسبة الماء للأسمنت عن المطلوبة للإماهة ولتكوين العجينة. هذا الماء الزائد بالإضافة الي الماء الجيلاتيني هو الذي يسبب زيادة المسام الشعرية عند تبخره وبعد عمل الخلطة الخرسانية تتصلد العجينة الأسمنتية مكونة جسما متجانسا به 25% من حجمه فراغات داخلية (المسام الجيلاتينية) . وتعتمد على المسام الكلية وهي التي تحدد مقاومة الخرسانة للضغط .



شكل (1) زيادة استهلاك الماء في الخلطة الخرسانية مع زيادة درجة حرارة الجو [5]

الشكل ( 1.2 ) : زيادة استهلاك الماء في الخلطة الخرسانية مع زيادة درجة حرارة الجو

## 4.2 مرحلة التصلب المبكر للخرسانة :

الخرسانة المتصلبة هي الخرسانة التي قلت لدونتها نتيجة لبدء عملية الشك, كما تقل قدرة الخرسانة علي التشوه بينما مقاومتها للشد لم تصل قيمتها للحد الأدنى , وبذلك تكون الخرسانة في بداية مرحلة التصلب وبعد انتهاء عملية الشك تزداد المقاومة في البداية ببطء مع ازدياد درجة التصلب وبعدها تزداد بسرعة, وتقل بدرجة كبيرة درجة الخرسانة على التشوه حتى تصل الى حدها الأدنى ثم تزداد في النهاية مع زيادة المقاومة.

وخلال هذه المرحلة تتولد حرارة داخل الخرسانة نتيجة التفاعل الكيميائي (الإماهة) وتنتج عنها ارتفاع درجة حرارة الكتلة الخرسانية .

وفي الخرسانة الكتلية تكون درجة الحرارة عالية وخاصة في قلب العنصر الخرساني يتكون مجال حراري متدرج تكون فيه القيمة العظمى في اللب والذنيا في السطح, وينتج عن ذلك فروقات حرارية تسبب اجهادات شد على السطح وضغط في الداخل .

## 5.2 تشقق الخرسانة :-

### 1.5.2 أسباب تشقق الخرسانة عديدة ومضارها جسيمة:-

ومن بين هذه الأسباب انكماش الخرسانة الذي يحدث في الساعات الأولى بعد صبها ويتراوح بين ساعة واحدة و 8 ساعات. ويرتبط هذا النوع من التشققات عادة بصب الخرسانة في الطقس الحار. وتحدث عندما يتبخر الماء من سطح الخرسانة.

تظهر التشققات بسبب الفرق في درجة الحرارة عند ارتفاع درجة حرارة قلب الخرسانة بالكتل الضخمة وفي الأجواء الحارة ويلها برودة على السطح الخارجي.

ولا يحدث أي تشقق إذا كانت الخرسانة حرة الحركة ولا يوجد ما يحد من حرية الحركة. مثال على هذه القيود وجود حديد التسليح داخل الخرسانة.

والظروف التالية تتسبب في تبخر الماء من سطح الخرسانة و بالتالي احتمال حدوث التشققات:

-درجة حرارة الجو العالية.

-رطوبة الجو منخفضة.

-سرعة الرياح العالية.

بعد صب الخرسانة يجب منع تبخر الماء من الخرسانة ولكن عندما تزيد عن 1.2 كم/الساعة

يجب أخذ الإجراءات الوقائية بينما قد تظهر تشققات إذا تعدت هذه الكمية 1 كم/الساعة.

و يكون طول التشققات بعض السنتمترات و قد تصل إلى متر ، و يتراوح عرضها بين بعض السنتمترات وحوالي 71 سم.

## 6.2 حرارة الإماهة- :

التفاعلات الكيميائية بين الأسمنت و الماء هي تفاعلات طاردة للحرارة ، يليها ارتفاع في درجة الحرارة ، وهذه التفاعلات تولد كمية من الحرارة ( جول Joules )وتعرف بحرارة الإماهة أو التفاعلات.

و تزيد كمية حرارة التفاعلات كلما زادت :

-نسبة الماء إلى الأسمنت.

- نعومة الأسمنت.

-درجة حرارة المعالجة.

-كمية الأسمنت في الخرسانة.

- درجة حرارة الجو المحيط.

- سمك العنصر الخرساني.

لذلك يجب الاحتياط عند صب الخرسانة في الأجواء الحارة بأن لا يستعمل الأسمنت بكميات كبيرة.

تسمى درجة حرارة الخلطة الخرسانية الطازجة بدرجة الحرارة الابتدائية. وتتأثر هذه الحرارة كثيرا بدرجة حرارة مكونات الخرسانة الرئيسية، إذا لم يتم حمايتها من ظروف الجو في موقع العمل، وخاصة ظروف الجو الحار. وارتفاع درجة الحرارة الابتدائية للخرسانة يسبب ارتفاع الدرجة الحرارة الناتجة من عملية الإماهة وعلى درجة الحرارة العظمى التي تتولد في مركز الكتلة الخرسانية في الساعات الأولى بعد عملية الصب.ويمكن خفض درجة الحرارة الابتدائية عن طريق خفض درجة حرارة

مكونات الخرسانة نفسها.فالتغير في درجة حرارة المكونات بمعدل 10 درجات مئوية يحدث تغيرا في درجت الحرارة الابتدائية للخرسانة بحسب المعدلات الآتية :

الاسمنت 0.7 درجة مئوية والركام 7.1 والماء 2.3 (تم احتساب هذه المعدلات لخلطه خرسانيه بكميه اسمنت 200 كجم/م<sup>3</sup> ونسبه الماء إلى الاسمنت 0.7).

وكقاعدة عامه يمكن خفض درجة الحرارة الابتدائية للخرسانة بمعدل درجه مئوية واحده عن طريق :  
خفض درجه حرارة الركام بمعدل 2.9 درجه مئوية-

خفض درجة حرارة ماء الخلط بمعدل 6.5 درجه مئوية .-

- الاستعاضة عن جزء من ماء الخلط بكميه من الثلج حوالي 7كجم/م<sup>3</sup>

## 7.2 التأثيرات الناتجة عن صب الخرسانة في الطقس الحار :-

أعمال الخرسانة في الطقس الحار تحتاج الى عناية أكثر من الخرسانة في الأجواء العادية لوجود مشاكل لإضافية مثل :

1. الاستهلاك المرتفع للماء

2. صعوبة ضبط ومراقبة الهواء الحبيس

3. التبخر السريع لمياه الخلط.

4. الانخفاض السريع في القيمة الحاصلة من اختبار الهبوط.

5. المعدل المرتفع للشك.

6. نقصان زمن تجمد الخلطة الخرسانية.

7. الميل المرتفع للانكماش اللدن.

8. نقصان مقاومة انضغاط الخرسانة.

9. عناية أكبر في معالجة ووقاية الخرسانة الطرية.

## 8.2 الاحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الطقس الحار:

- 1- خفض درجة الحرارة الابتدائية عن طريق خفض درجة حرارة مكونات الخرسانة نفسها.
- 2- رش سطح الأرض والشدات والركام الجاف بالماء ، حتى تحافظ الخرسانة على كمية ماء الخلطة ثابتة ، وبالتالي نحافظ على الدرجة التشغيلية للخرسانة.
- 3 - صب الخرسانة في الصباح الباكر أو في الليل إذا أمكن ذلك وهذا لتقليل الانكماش الحراري والتصدعات الناتجة عنها.
- 4 - يجب أن يكون صب ونقل الخرسانة من أقرب مكان.
- 5 - يجب تقادي تمديد زمن الخلط.
- 6 - أن لا تزيد عدد دورات الخلاط عن 300 دورة.
- 7 - بناء مؤقت لحواجز الرياح لخفض سرعة الرياح وبالتالي تقليل تبخر الماء من سطح الخرسانة.
- 8 - حفظ الخرسانة من اشعة الشمس لتقليل درجة حرارة الخرسانة لتقادي التصدعات أو التشققات الناتجة عن اختلاف درجة الحرارة بين النهار والليل.
- 9 - رش الخرسانة بالماء باستمرار في الطقس الجاف مع الأخذ بعين الاعتبار تبخر الماء من سطح الخرسانة يعطي نتائج فعالة لتبريد الخرسانة إضافة إلى معالجة ناجعة للخرسانة.
- 10- يجب أن لا يكون الماء أبرد بكثير من الخرسانة لتقادي التصدعات الناتجة عن الفرد في درجة حرارة الخرسانة والماء.
- 11 - استعمال الألواح البلاستيكية أو الورق غير النافذ الذي لونه أبيض لعكس أشعة الشمس وتخفيض امتصاص حرارة الشمس.
- 12 - عند استحالة استعمال الرش بالماء لمدة أكثر من 2 ساعة ، فيجب تغطية سطح الخرسانة بالألواح البلاستيكية أو الورق غير النافذ أو استعمال المركبات الكيميائية. في الحاجة الضرورية لمعالجة الخرسانة بالماء تكون خلال الساعات الأولى بعد التهذيب وتسمتر على الأقل 24 ساعة.

## 9.2- تأثير إنخفاض درجة الحرارة على الخرسانة:-

إن معدل نمو الخرسانة ضعيف جدا في درجة الحرارة المنخفضة. ويجب حفظ الخرسانة الطرية من تأثير التجمد حتى تصل مقاومة الخرسانة إلى حوالي 3.5 MPa في درجة الحرارة العادية ، وتصل مقاومة الخرسانة إلى هذه القيمة بعد حوالي 4 ساعات فقط . وتنخفض مقاومة الخرسانة بحوالي 50 % إذاتعرضت الخرسانة إلى التجمد خلال الساعات الأولى بعد صبها.

فدرجة الحرارة المنخفضة تعيق نمو التفاعل بين الإسمنت والماء وبالتالي تأخر تصلب الخرسانة ونقصان مقاومتها. فإذا كانت درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية تتوقف التفاعلات الكيميائية وبالتالي تقل مقاومة الخرسانة. ويمكن صب الخرسانة بدون التعرض لخطر طوال فصل الشتاء والأجواء الباردة إذا أخذنا بعض الاحتياطات بعين الاعتبار.

ينصح بعدم صب الخرسانة فوق طبقة الأرض المجمدة لأنه ينتج عنه فقدان الحرارة من الخرسانة وبالتالي احتمال تجمد الطبقة السفلى من الخرسانة. والفرق في درجة حرارة الخرسانة ينتج عنه تشققات.

كما هو معروف أن الخرسانة تولد حرارة أثناء تصلدها نتيجة التفاعل الكيميائي بين الإسمنت و الماء ، وهذه الحرارة مهمة جدا عند صب الخرسانة في فصل الشتاء. لذلك يجب تغطية الخرسانة بأغطية كحاجز فعال لمنع خروج الحرارة من الخرسانة مباشرة بعد صبها. وفي بعض الأحيان هذه الكمية من الحرارة كافية لمعالجة الخرسانة بدون استعمال حرارة إضافية مثل البخار، فالحصول على مقاومة عالية في الأيام الأولى بعد صب الخرسانة في الطقس البارد مفيدة للتقليل من المدة اللازمة للمحافظة على الخرسانة.

ويمكن الحصول على هذه المقاومة العالية باستعمال احدى الطرق التالية:

- 1- استعمال أسمنت سريع التصلد .
- 2- استعمال كمية مضاعفة من الأسمنت البورتلاندي العادي (من 60 كجم/م<sup>2</sup> إلى 120 كجم/م<sup>2</sup>).
- 3- استعمال اضافات لتعجيل الشك .

## 10.2-التأثيرات الناتجة عن صب الخرسانة في الطقس البارد:-

- 1-في الجو شديد البرودة تفقد الخرسانة جزء كبير من الحرارة الناتجة عن التفاعل بين الماء والاسمنت والتي بدونها لا يتحقق التفاعل بين الماء والاسمنت.
- 2-في الجو شديدة البرودة تتجمد جزيئات الماء داخل الخلطة ومن المعروف لأنه عندما يتجمد الماء يزداد حجمه وهذه الزيادة في الحجم تؤدي إلى تكسر بلورات الجسم البلوري الرابط لمكونات الخلطة وبالتالي تلف أو إلحاق الضرر بالخرسانة المصبوبة.

## 11.2 الاحتياطات اللازمة لصنع وصب الخرسانة في الطقس البارد :-

- 1- يفضل ان تتجنب صب الخرسانة في اجواء البرد القارص اذا امكن.
- 2- الابتعاد عن الصب في الصباح الباكر والليل والسعي قدر الإمكان للصب عند فترة الظهر.
- 3- تسخين ماء الخلطة وينصح عدم تسخين الماء أكثر من (60 إلى 80) درجة مئوية.)
- 4- تسخين الركاب بالبخار حتى 52 درجة مئوية إذا كان تسخين الماء غير كاف.
- 5- قبل ان توضع الخرسانة في القوالب يجب ان تتظّف القوالب من الثلج والجليد.
- 6- الاماكن التي سيوضع فيها الخرسانة يجب ان يكون حرارتها مناسبة لحرارة الخرسانة الجديدة. لذلك يغطي المكان الذي يوضع فيه الخرسانة أو يسخن.
- 7- قد يرجح القوالب الخشبية بديلا عن القوالب الفولاذية.
- 8- الحصول على درجة حرارة ملائمة بصنع حواجز عازلة حول المنشأ و تزويد المنطقة في الداخل بالحرارة.
- 9- يجب أن يكون الحد الأدنى لدرجة حرارة القالب 2 درجات والحد الأدنى لدرجة حرارة الخليط 15 درجة.
- 10- يجب المحافظة علي الخرسانة من التجمد لمدة 3 ايام علي الأقل.
- 11- يمكن حماية الخرسانة من شروط البرد القارص والرياح بعمل الاتي :-
  - تسخين مكان الذي سيصبّ فيه الخرسانة.

- الحماية بإستعمال (المواد العازلة الالواح الهشة البوليستران ، الخيش ، الصوف المعدني ، القش ، نشارة الخشب والغطائات البلاستيكية.)

12-قد تضاف ثلاث مواد لحماية مياه الخرسانة من التجمد و هي: المضادات للتجمد -الملدنات - معجلات الشك.

13-وفي بعض الإنشاءات الخرسانية يستحسن استعمال خرسانة مع نسبة الإسمنت إلى الماء منخفضة للازدياد في المقاومة المبكرة أيضا.

14- مدة تفكيك القوالب والفرم قد يمتد الي أيام لضمان وصول الخرسانة للمقاومة المطلوبة.

**الباب الثالث**

**الاختبارات المعملية**

## الباب الثالث الاختبارات المعملية

### 3-الاختبارات المعملية

#### 3-1 التحليل المنخلي للركام:-

##### 3-1-1 الهدف من الاختبار :-

1. تحديد التوزيع الحجمي لحبيبات الركام الكبير و الصغير وذلك بطريقة التحليل بالمناخل القياسية مع توضيح التدرج الحبيبي للركام بيانيا ومقارنته بالموصفات القياسية.
2. تحديد معايير النعومة لكل من الركام الكبير والشامل.
3. تحديد نسبة خلط الركام الصغير و الكبير للحصول على ركام شامل ذي تدرج حبيبي معين
4. تحديد مدى صالحية الركام وملاءمته للأعمال الخرسانية.

#### 3-1-2 الاجهزة والمواد المستخدمة:

1. مجموعة من المناخل القياسية المستعملة في التحليل المنخلي للركام الخشن و الناعم كما هي مبينة:  
المواصفات مناخل للركام الخشن

(Standard sieve size for coarse aggregates)

BS 1.5 in 3/4 in 0.5 in 3/8 in 3/16 in

ASTM 1.5 in 1 in 3/4 in 0.5 in 3/8 in 3/16 in

مقياس الفتحة 37.5 26.5 19.0 13.2 9.52 4.75 (mm)

المواصفات مناخل للركام الناعم

(Standard sieve size for aggregates)

BS 3/16 in No. 7 No. 14 No. 25 No. 52 No. 100

ASTM No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100

مقياس الفتحة (mm) 4.75 2.36 1.18 0.600 0.300 0.150

ملاحظة : للمنخل القياسي 1.5 in مقياس فتحة المنخل البريطاني = 37.5 mm والمنخل الأمريكي=38.1mm

2.ميزان حساس لا تقل حساسيته عن 0.1 %من وزن العينة.

3. عينة من الركام ( ناعم وخشن).

### 3-1-3 خطوات الاختبار:

1. تحضر عينة الركام لهذا الإختبار بالأوزان المبينة في الجدول وذلك من العينة الكلية والتي تمثل تمثيلا تاما للمجموعة المأخوذة منها ونحصل على العينة الكلية هذه بطريقة التقسيم الرباعي او باستخدام صندوق التقسيم ويراعى تجفيف العينة في الهواء قبل وزنها او اجراء تجربة التحليل المنخلي عليها.

المقاس الاعتباري للركام . (mm) الحد الادنى لوزن العينة المستعمله في التحليل المنخلي(kg)

15.040

5.028

2.020

1.014

0.510

3 او 5 او 0.26

3 او اقل من 0.1

2- في حالة الركام المخلوط يفضل الركام الخشن و ناعم استعمال المنخل 3/16 الانجليزي او رقم (4) بالامريكي.

3. تتخل العينة بعد ذلك على المناخل القياسية للركام الخشن او الناعم بحيث يبدأ التبخيل على المنخل الاكبر وينتهي بالاصغر ويراعى ان تكون المناخل سليمة ونظيفة قبل استعمالها.

4. تجرى عملية النخل بهز المناخل ميكانيكيا او يدويا مدة كافية لا تقل مدة النخل عن دقيقتين.
  5. يراعى ان لا تجبر حبيبات الركام على المرور من فتحات المناخل بالضغط عليها باليد , وفيحالة المناخل 20 مم او اكبر يسمح بمساعدة حبيبات الركام على المرور من فتحات هذه المناخل.
  6. توزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل باستعمال الميزان الحساس.
  7. تحسب النسبة المئوية للركام المحجوز والنسبة المئوية المارة التراكمية للركام في جدول والنسبة المئوية المحجوزة التراكمية للركام.
  8. يوضح التدرج الحبيبي للركام بيانيا.
- 2-3 اختبار الكثافة النوعية والامتصاص للركام الخشن :-

### Specific gravity and absorption of coarse:-

#### Aggregate test

#### 1-2-3 الغرض من الاختبار scope :-

تحديد الكثافة النوعية و الامتصاص للركام الخشن ،الكثافة النوعية هي الخاصية المستخدمة بصفة عامة في حساب الحجم الذي يشغله الركام الخشن ( aggregate coarse ) في العديد من الخلطات المحتوية على ركام خشن ، وتشمل خرسانة الأسمنت البورتلاندي و الخرسانة الإسفلتية و الاساس الحصوي.

#### 2-2-3 الامتصاص Absorption:-

هو الزيادة في وزن الركام نتيجة لتواجد الماء في مساماته ولا يشمل الماء الملتصق بالسطح الخارجي للحبيبات، ويعبر عنه كنسبة من الوزن الجاف .

يعتبر الركام جافا إذا تم تحفيفه في درجة حرارة  $110 \pm 5$  درجة مئوية لوقت كافيا بين (16 الي 24) ساعة لإزالة كل الماء.

الكثافة النوعية الكلية (BSG)

specific gravity Bulk

الكثافة النوعية الظاهرية المشبعة (SSG)

Specific Gravity Saturated

الكثافة النوعية الظاهرية (ASG)

Specific Gravity Apparent

### 3-2-3 الأدوات المستخدمة :- Apparatus

- ميزان يقرأ 0.01 مزودة بسلة ذات شبك سلكي ، خزان ماء اسفل الميزان لغمر العينة تماماً.
- فرن تجفيف.
- قطعة قماش (2-1.5) لها قابلية امتصاص الماء.
- منخل رقم 4.

### 4-2-3 الطريقة:

1. تجلب العينة من مكانها بالطريقة صحيحة لأن جلب العينة قد يؤثر على دقة الاختبار.
2. تقسم العينة بالاقسام.
3. يؤخذ منها وزن حسب المقاس الاكبر للعينة.
4. تغمر العينة في الماء لمدة 24 ساعة.
5. توضع العينة داخل السلة داخل في الماء وتوزن ويسجل وزن العينة المشبعة في الماء.
6. يجفف سطح العينة بواسطة القماش مع مراعاة عدم هز العينة وتوزن العينة ويسجل وزن العينة المشبع في الهواء بالجرام.
7. توضع العينة في فرن في درجة حرارة من (100\_110) لمدة ما بين (16 الي 24) ساعة ثم تخرج العينة من الفرن وتترك حتي تبرد ثم توزن ويسجل وزن العينة الجافة في الهواء.

### Calculations الحسابات 5-2-3

$$BSG = A/B - C$$

$$SSD = B/B - C$$

$$ASG = A/A - C$$

$$\text{Absorption\%} = (B-A)/A * 100$$

حيث أن:

A = وزن العينة الجافة في الهواء بالجرام.

B = وزن العينة المشبعة جافة السطح في الهواء بالجرام.

D = وزن العينة الشبعة في الماء بالجرام.

### 3.3 فحص القوام القياسي للاسمنت:-

#### 1.3.3 الغرض من الفحص:-

تعيين كمية الماء اللازمة للحصول على عينة اسمنت ذات قوام قياسي، تستعمل في فحوصات تحديد الوقت اللازم للتجمد وثبات الأسمنت .

#### 2.3.3 المواصفات:-

اعتمدت في هذا الاختبار المواصفة القياسية البريطانية

(B.S.12 part:2 1971)

#### 3-3-3 الجهاز المستخدم:-

يستخدم في هذا الفحص جهاز فيكات مع استخدام طرف اسطواني قطره 10 ملليمتر



الشكل (1-3) جهاز فيكات

### 4-3-3 اسلوب العمل :

ان كمية الماء الالزمة للحصول على عجينة اسمنت ذات قوام قياسي هي الكمية التي تعطي عجينة تسمح للطرف الأسطواني بالنفوذ الى نقطة تبعد بين 5 الى 7 ملم عن قاعدة قالب فيكات وذلك عندما تفحص عجينة الأسمنت.

1. تحضر كمية من الأسمنت وزنها 400 غم وتخلط مع كمية مناسبة من الماء , تقدر كنسبة مئوية من وزن الأسمنت الجاف لمدة 4 دقائق ومدة الخلط هذه هي الفترة المحجوزة بين بدأ إضافة الماء الى الأسمنت الجاف وحتى بدأ ملئ قالب جهاز فيكات بعجينة الأسمنت الناتجة.

2. يملأ قالب فيكات المرتكز على لوح مستوي غير مسامي بعجينة الأسمنت ملئاً تاماً وبطبقة واحدة ثم يسوى السطح مع حافة القالب بالسرعة الممكنة ويالحظ عند ملئ القالب إلا يستعمل في ذلك سوى يد القائم بالفحص .

3. يوضع قالب فيكات المملوء بعجينة الأسمنت تحت القضيب الحامل للطرف الأسطواني لجهاز فيكات ثم يدلى هذا الطرف حال ملئ القالب ببطئ الى إن يمس سطح عجينة الأسمنت، حينئذ يترك حراً لينفذ فيها.

4. يحدد مقدار نفاذ الطرف الأسطواني في عجينة الأسمنت بتعيين المسافة بين حافته السفلى وبين قاع قالب فيكات بواسطة التدريج الموجود في الجهاز.

5. يعاد عمل عجائن تجريبه باستعمال نسب مختلفه من الماء لحين الحصول على كمية الماء التي تعطي عجينة اسمنت ذات قوام قياسي وتقدر هذه الكمية كنسبة من وزن الأسمنت الجاف وتشتراط

المواصفة القياسية البريطانية بان تكون درجة الحرارة في الغرفة والأسمنت والماء بحدود 20 درجة مئوية عند اجراء الاختبار

### 4-3 اختبار تعيين زمن الشك الابتدائي والنهائي:

تعيين زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي للأسمنت على ألا يقل زمن الشك الابتدائي عن 45 دقيقة والا يزيد زمن الشك النهائي عن 10 ساعات وذلك للأسمنت البورتالندى العادى والأسمنت البورتالندى سريع التصلد وذلك عند إجراء اختبار جهاز فيكات على عجينة الاسمنت الخالص ذات القوام القياسى.

### 3-4-1 زمن الشك الابتدائي:

هو الزمن الذى يمضى من لحظة إضافة الماء إلى الاسمنت الجاف إلى اللحظة التى تستطيع إبرة جهاز فيكات أن تخترق عجينة الأسمنت بمسافة أقل من 0.5 مم (أى تستطيع إبرة جهاز فيكات أن تترك أثرا له او لا يظهر أي أثر لجرف الجزء الاسطوانى المثبت حولها) .

### 3-4-2 الاجهزة المستخدمة :-

يستعمل جهاز فيكات السابق مع استبدال الطرف الاسطوانى بإبرة فيكات لتحديد زمن الشك الابتدائي واستعمال إبرة فيكات المثبت بنهايتها الجزء الدائري لتحديد زمن الشك النهائي جهاز فيكات.

### 3-4-3 طريقة إجراء الأختبار:

1. يملئ قالب جهاز فيكات بعجينة الأسمنت ذات القوام القياسى ويسوى سطحها ثم يوضع القالب فى مكانه بالجهاز وتدلى الابرة ببطء حتى تمس سطح العجينة وتترك لتنفذ الابرة رأسيا فى العجينة ويقرأ التدرج الذى يدل على المسافة بين قاعدة القالب ونهاية الابرة ويسجل الزمن من بداية الخلط ( صفر القياس)

2 . تكرر عملية نفاذ الابرة على نفس العجينة فى مواضع متباعدة لا تقل المسافة بينهما وكذلك من حافة القالب عن 10 مم وبعد فترات زمنية متتالية حوالي 10 دقائق .

3-يسجل الوقت المقاس من صفر القياس حتى تصل إبرة الجهاز إلى بعد  $(5 \pm 1)$  مم ) من قاعدة القالب كزمن الشك الابتدائي أقرب 5 دقائق.

4- لتحديد زمن الشك النهائي تستبدل الإبرة بإبرة جهاز فيكات المثبت بنهايتها الجزء الدائرى ثم تدلى الإبرة ببطء حتى تمس سطح العجينة وتترك حرة لتنفذ فى العجينة وتكرر الخطوات السابقة على أن تزداد الفترة بين اختبارات الغرز إلى 30 دقيقة.

5. يسجل الزمن لأقرب خمس دقائق من بدء القياس حتى نفاذ الإبرة لمسافة 0.5 مم كزمن شك نهائى وهو لها الزمن الذى يمضى من لحظة إضافة الماء للأسمنت الجاف إلى اللحظة التى تترك إبرة جهاز فيكات أثراً ولا يظهر أى تأثير للجزء الدائرى المثبت حولها.

### 3-5-1 اختبار مقاومة المونة الأسمنتية للضغط:-

#### 3-5-1 الغرض من الاختبار:

تعيين مقاومة الضغط للمونة الأسمنتية والتي تعتبر أهم خصائص الأسمنت، وكذلك يتم تحديد مقاومة الأسمنت للضغط للمقارنة بين انواع الأسمنت المختلفة لتحديد مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات.

#### 3-5-2 الادوات المستخدمة:

1. ماكينة الضغط (وسائل تحميل).

2. قوالب من الحديد المقاوم للصدأ 50x50x50 ملم.

#### 3-5-3 خطوات التجربة:

1. تجهيز قالب المونة بربط أجزائه ودهنه بطبقة رقيقة من الزيت.

2. تجهيز عينه من المونة الأسمنتية بنسبة 1:3 (أسمنت: رمل) تخلط خلطا جيدا على الناشف لمدة دقيقة، ثم يضاف لها مقدار 10% ماء من مجموع وزني الأسمنت والرمل وتخلط جيدا لمدة أربع دقائق.

3. توضع المونة في القوالب وبعد ملء القوالب تهز بالهزاز لمدة دقيقتين.

4. معالجة العينات على مرحلتين :

❖ المرحلة الأولى: تحفظ العينات في جو لا تقل رطوبته عن 90% وبدرجة حرارة +20-1

درجة مئوية لمدة 24 ساعة، مع تغطية القوالب بغطاء غير منفذ للماء لتفادي التبخر .

❖ المرحلة الثانية : تحفظ العينات في حوض المعالجة وتعلم بعلامات أو أرقام لحين اختبارها .

5. يتم اختبار عدد 3 عينات بعد 7 ايام، وعدد 3 عينات بعد 28 يوم، يحسب عمر العينات من

نهاية عملية الهز.

6- توضع العينة في ماكينة الاختبار مع مراعاة الاحتياطات الفنية التالية:

❖ أن توضع العينة بحيث يتطابق مركز العينة مع مركز الماكينة .

❖ أن يكون سطح العينة مستو ( أملس ) وأفقي

7. التحميل على العينة حتى الكسر بحيث يكون التحميل ( ساكن ) متدرج يبدأ من الصفر وينتهي بالكسر.

### 4-5-3 النتائج:-

يتم تكسير عدد 3 عينات في كل مرحلة (7 أيام، 28 يوم) وتحسب نتائجها على النحو التالي:

$$\text{حمل الكسر} = \frac{\text{مجموع الكسر أحمال للعينات}}{\text{عدد العينات (3)}}$$

$$\text{مقاومة المونة للضغط} = \frac{\text{الكسر حمل}}{\text{مساحة مقطع العينة}} \text{ نيوتن / ملم}^2$$

### 6-3 اختبار الهبوط (Slump Test):-

#### 3-6-1-الغرض من الاختبار:

تحديد قوام الخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها على هيئة مخروط ناقص وذلك إما في المعمل أو في موقع التنفيذ. وذلك للتأكد من نسب مكونات الخلطة الخرسانية حيث أن أي تغيير في نسبة الاسمنت أو كمية الماء والركام يؤثر على قيمة الهبوط. ويعتبر هذا الاختبار من أبسط وأفضل الوسائل لضبط الجودة في محطات الخلط وفي مواقع التنفيذ.

#### 3-6-2 قالب الاختبار:-

عبارة عن مخروط ناقص ومصنوع من معدن متين بسمك 1,5 مم على الأقل مفتوح من أعلى ومن أسفل ، قطر فتحته العليا 10 سم والسفلى 20 سم وإرتفاعه 30 سم كما بالشكل (2).

قضيب الدمك : وهو سيخ من الصلب بقطر 15 مم وطول 60 سم.



الشكل (2-3): قالب اختبار الهبوط وقضيب الدمك

### 3-6-3 طريقة إجراء الاختبار:

1. ينظف السطح الداخلي للقالب بحيث لا توجد به أى مياه عالقة أو آثار خرسانية.
  2. يوضع القالب على سطح أفقى أملس غير منفذ للماء على أن يثبت جيدا.
  3. يملأ القالب على ثالث طبقات إرتفاع كلا منها يساوى ثلث إرتفاع القالب تقريبا على أن تدمك الطبقة بواسطة قضيب الدمك 25 مرة موزعه تقريبا على السطح وبشرط أن ينفذ القضيب إلى الطبقة التى تحتها.
  4. بعد الانتهاء من دمك الطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب.
  5. يرفع القالب بعد ملئها مباشرة فى إتجاه رأسى وببطء وعناية كما بشكل (3)
  5. يقاس مقدار الهبوط بعد رفع القالب مباشرة وهو الفرق بين إرتفاع القالب وإرتفاع مركز عينة الخرسانة الطازجة كما بالشكل (4). يتم توصيف القوام إما جاف أو صلب أو - لدن أو مبتل أو رخو وذلك طبقا لقيمة الهبوط كما هو موضح بالجدول (1)
- أما الجدول ( ) فيوضح قيم استرشادية للقوام ودرجة الدمك فى بعض الأنشاءات المختلفة-

## ملاحظات :

- يجب أن لا يزيد المقاس الإعتبارى للأكبر للركام المستخدم عن 40 مم.
- يجب أن لا تزيد الفترة بين إنتهاء الخلط وبداية إجراء الإختبار عن دقيقتين.
- تحدث ثلاثة أشكال مختلفة لحالة الهبوط فقد يكون هبوطا حقيقيا أو هبوط قص أو إنهيار كما بشكلي (5) و(6)
- يراعى اعادة الأختبار على عينة أخرى في حالة حدوث إنزلاق جانب فى العينة أو انهيار. إذا تكرر ذلك في حالة إعادة الاختبار فيقاس الهبوط مع تسجيل ذلك مع النتيجة.

الجدول (1-3) قيم الهبوط المناظرة لدرجات قوام الخرسانة المختلفة


220_180	200_100	120_30	40_10	صفر_20	الهبوط (مم)
رخو Sloppy	مبتل Wet	لدن Plastic	صلب Stiff	جاف Dry	قوام الخلطة الخرسانية Consistency




الشكل (3-3) رفع القالب بعد ملئه في الشكل



الشكل (4-3) قياس الهبوط لتحديد قوام الخرسانة الطازجة الشكل



الشكل (5-3) أشكال الهبوط المختلفة الشكل



الشكل (3-6) نموذج للهبوط الحقيقي

### 7-3 اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة:

#### 1-7-3 طريقة إجراء الاختبار:

1. توزن الكميات اللازمة من الاسمنت والركام الصغير والركام الكبير (أو المقاسات المحجوزة على المناخل منفصلة) والماء ويراعى عند حساب الوزن أن تزيد كمية الخرسانة المخلوطة عن الخرسانة اللازمة لملء القوالب بحوالي 15 % وذلك لتعويض أى فقد أو هالك قد يحدث أثناء الاختبار.
2. يعد قالب الاختبار وتُغطى أوجه القالب الداخلية بطبقة رقيقة من الزيت الخفيف.
3. تخلط مكونات الخرسانة إما ميكانيكياً أو يدوياً خلطاً جيداً حتى يصبح لونها متجانساً.

4. بمجرد الانتهاء من الخلط تُجرى إختبارات القوام (الهبوط مثال ) وأى إختبارات أخرى تكون مطلوبة مثل إختبارات القابلية للتشغيل (عامل الدمك أو في بي ) أو إختبار تحديد نسبة الهواء فى الخلطة.

5. بعد إختبارات الخرسانة الطازجة يُملأ القالب مباشرة بالخرسانة على • طبقات وتلك الطبقة إما بمكنة الاهتزاز أو يدويا حتى تدمك الخرسانة دمكا تاما دون حدوث إنفصال حبيبي.

6. تغطى القوالب بعد صبها مباشرة وتوضع فى مكان درجة حرارته 15 إلى 20 درجة مئوية لفترة 24 ساعة ويلاحظ أن لاتتعرض الى إهتزازات.

7. تعلم العينات الخرسانية بعد ذلك ثم تفك من القوالب وتغمر فى الحال فى ماء نقى درجة حرارته حوالى 15 – 20 درجة مئوية وتترك حتى وقت الاختبار ويُفضل ترك مسافات بين المكعبات وبعضها فى أحواض المعالجة أما يُنصح بعدم وضع المكعبات فوق بعضها.

8. تختبر العينة بوضعها بماكينه الإختبار حيث يكون محورها منطبقا مع محور رأس الماكينة وفى حالة العينة المكعبة يلزم أن يكون وجهى العينة الملامسين لسطحى رأس الماكينة هما الوجهين المقابلين للسطح الداخلى للقالب المعدنى لضمان استوائهما وتوازيهما.

أما فى حالة العينة الإسطوانية فيلزم عمل مخدة لسطح كل من نهايتى الإسطوانة بطريقة تجعل سطح النهايتين مستويين ومتوازيين.

شكل (7) يبين وضع المكعب والإسطوانة فى ماكينة الضغط. ولكل إختبار تختبر ثالث عينات وتؤخذ القيمة المتوسطة للنتائج. أما شكل (8) فيوضح شكل الكسر فى عينات خرسانية مكعبة بعد إجراء إختبار الضغط عليها.

9. تعرض العينة لحمل ضغط محورى بمعدل حوالى 140 كجم/سم<sup>2</sup>/دقيقة حتى الكسر وتدون النتائج فيجدول.



الشكل (7-3) وضع للعينات المكعبة والاسطوانية في ماكينة الضغط.



الشكل (8-3) الكسر للعينات المكعبة في اختبار مقاومة الضغط.

**الباب الرابع**

**نتائج الاختبارات**

**الباب الرابع**  
**نتائج الاختبارات**

نتائج الاختبارات:-

1-4 إختبارات الاسمنت :-

جدول رقم (1-4) يوضح نتائج اختبارات الاسمنت.

متطلبات الكود BS 121996	النتائج	الاختبار
لا يقل عن 45 دقيقة	56 دقيقة	زمن الشك (أ)الإبتدائي
لا يزيد عن 10 ساعات	3.25 ساعة	ب)النهائي
		مقاومة الضغط (أ)7أيام
أكبر من أو يساوي 10 N/mm <sup>2</sup>	21.25N/mm <sup>2</sup>	1
	21N/mm <sup>2</sup>	2
	22.5N/mm <sup>2</sup>	3
		ب)28 يوم
المطلوب 25N/mm <sup>2</sup>	43.16N/mm <sup>2</sup>	1
	42.12N/mm <sup>2</sup>	2
	44.18N/mm <sup>2</sup>	3

2-4 اختبار الركام:

جدول رقم (2-4) يوضح نتائج التحليل المنخلي للركام الناعم.

منخل رقم (mm)	المتبقي (g)	التراكمي	الوزن المار	نسبة المار (%)
4.75	0	0	1.996	100
2.36	.130	.130	1.866	93.48
1.18	.273	.403	1.593	79.809
.6	.376	.779	1.217	60.97
.3	1.108	1.887	.109	5.64
.15	.090	1.977	.019	.95
.075	.011	1.988	.008	.4008
PAN	.008	1.996	0	0

جدول (3-4) يوضح خواص الفيزيائية للركام الناعم

2.7	الكثافة النوعية
%0.5	الامتصاص

جدول رقم (4-4) يوضح نتائج التحليل المنخلي للركام الخشن.

منخل رقم (mm)	المتبقي	التراكمي	الوزن المار	نسبة المار (%)
37.5	0	0	2	100
25	0	0	2	100
19	.405	.405	1.592	79.75
12.5	1.114	1.519	.481	24.05
9.5	.351	1.87	.13	6.5
4.75	.1298	1.999	.001	.05
PAN	.001	2	0	0

الجدول (5-4) يوضح الخصائص الفيزيائية للركام الخشن :

2.65	الكثافة النوعية
%1.09	نسبة الامتصاص

3-4 اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة:

جدول رقم (4-6) يوضح نتائج مقاومة الضغط عند درجة الحرارة (10).

متوسط مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	أقصى حمل (KN)	وزن المكعب (kg)	الهبوط (mm)	العمر	درجة الحرارة
24.58	24.813	558.300	8.690	45	7 أيام	10
	23.676	532.714	8.488			
	25.264	568.449	8.456			
28.33	24.143	543.013	8.501		28 يوم	10
	30.746	691.774	8.394			
	30.123	677.774	8.596			

جدول رقم (7-4) يوضح نتائج مقاومة الضغط عند درجة حرارة (20)

متوسط مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	أقصى حمل (KN)	وزن المكعب (kg)	الهبوط (mm)	العمر	درجة الحرارة
متوسط مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	الحمل الاقصى (KN)	الوزن (Kg)	الهبوط (mm)	العمر	درجة الحرارة
24.35	24.089	542	8.471	38	7 ايام	20
	25.248	568.073	8.428			
	23.715	533.596	8.452			
30.85	30.285	681.421	8.530		28 يوم	20
	29.141	655.680	8.510			
	33.143	745.707	8.579			

جدول رقم (4-8) يوضح نتائج مقاومة الضغط عند درجة الحرارة (30)

متوسط مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	أقصى حمل (KN)	وزن المكعب (kg)	الهبوط (mm)	العمر	درجة الحرارة
25.94	23.890	537.516	8.354	30	7 أيام	30
	25.183	566.610	8.472			
	28.76	647.22	8.359			
31.04	31.559	710.087	8.319		28 يوم	30
	32.293	726.596	8.449			
	29.278	658.758	8.694			

جدول رقم (4-9) يوضح نتائج مقاومة الضغط عند درجة الحرارة (40).


متوسط مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> ) (	مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	أقصى حمل (KN) (	وزن المكعب (kg)	الهبوط (mm)	العمر	درجة الحرارة
22.94	21.859	491.821	8.430	26	7 أيام	40
	23.788	535.22	8.353			
	23.160	521.103	8.255			
29.277	27.362	615.634	8.351		28 يوم	40
	31.207	702.147	8.251			
	29.263	658.416	8.246			

جدول رقم(4-10) يوضح نتائج مقاومة الضغط عند درجة الحرارة (50).

متوسط مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	مقاومة الضغط (N/mm <sup>2</sup> )	أقصى حمل (KN)	وزن المكعب (kg)	الهبوط (mm)	العمر	درجة الحرارة
18.79	17.921	403.226	8.323	25	7 ايام	50
	20.046	451.041	8.360			
	18.423	414.519	8.462			
23.9	25.508	573.926	8.477		28 يوم	50
	23.873	537.141	8.674			
	22.369	503.301	8.569			

جدول رقم(4-11)نتائج مقاومة الضغط في 7ايام.


متوسط مقاومة الضغط(N/mm2)	مقاومة الضغط(N/mm2)	أقصى حمل(KN)	وزن المكعب(kg)	الهبوط (mm)	العمر	درجة الحرارة
24.58	24.813	558.300	8.690	45	7 أيام	<b>10</b>
	23.676	532.714	8.488			
	25.264	568.449	8.456			
24.35	24.089	542	8.471	38	7 ايام	<b>20</b>
	25.248	568.073	8.428			
	23.715	533.596	8.452			
25.94	23.890	537.516	8.354	30	7 ايام	<b>30</b>
	25.183	566.610	8.472			
	28.76	647.22	8.359			
22.94	21.859	491.821	8.430	26	7 ايام	<b>40</b>
	23.788	535.22	8.353			
	23.160	521.103	8.255			
18.79	17.921	403.226	8.323	25	7 ايام	<b>50</b>
	20.046	451.041	8.360			
	18.423	414.519	8.462			



مخطط (1-4) يوضح مقاومة الضغط عند تغير درجة الحرارة (7 أيام).

جدول رقم(4-12) يوضح نتائج مقاومة الضغط في 28 يوم.

متوسط مقاومة الضغط (N/mm2)	مقاومة الضغط (N/mm2)	أقصى حمل (KN)	وزن المكعب (kg)	درجة حرارة الخلطة الخرسانية (C°)	الهبوط (mm)	العمر (يوم)	درجة الحرارة (C°)
28.33	24.143	543.013	8.501	26.2	45	28 يوم	10
	30.746	691.774	8.394				
	30.123	677.774	8.596				
30.85	30.285	681.421	8.530	27.7	38	28 يوم	20
	29.141	655.680	8.510				
	33.143	745.707	8.579				
31.04	31.559	710.087	8.319	31.6	30	28 يوم	30
	32.293	726.596	8.449				
	29.278	658.758	8.694				
29.277	27.362	615.634	8.351	32.7	26	28 يوم	40
	31.207	537.141	8.253				
	29.263	658.416	8.246				
23.9	25.508	573.926	8.477	34.8	25	28 يوم	50
	23.873	702.147	8.674				
	22.369	503.301	8.569				



مخطط (2-4) يوضح مقاومة الضغط عند تغير درجة الحرارة (28 يوم).

جدول رقم (4-13) يوضح جميع متوسطات مقاومة الضغط ودرجة حرارة كل خلطة جميع النتائج.

درجة الحرارة	درجة الحرارة	درجة الحرارة	درجة الحرارة	درجة الحرارة	الزمن (اليوم)
50 درجة مئوية	40 درجة مئوية	30 درجة مئوية	20 درجة مئوية	10 درجة مئوية	
المقاومة	المقاومة	المقاومة	المقاومة	المقاومة	
18.79	22.94	25.94	24.35	24.58	7 أيام
23.9	29.277	31.04	30.85	28.33	28 يوم

#### 4-4 مناقشة النتائج:-

##### 1-4-4 اختبارات الأسمنت :-

تم استخدام اسمنت بورتلاندي عادي "اسمنت عطبرة" علي حسب المواصفات البريطانية ( BS 12 1996) كما هو موضح بالجدول(1-4).

##### 2-4-4 الشك الابتدائي:

وجد أن زمن الشك الابتدائي هو (1.23 ساعة) وحسب متطلبات الكود البريطاني يجب أن لا يقل عن 60 دقيقة.

##### 3-4-4 الشك النهائي:

وجد أن زمن الشك النهائي هو (3.25 ساعة) وحسب متطلبات الكود البريطاني يجب أن لا يزيد عن 10 ساعات.

##### 4-4-4 مقاومة الضغط لمكعبات الأسمنت:-

وجد أن متوسط مقاومة الضغط لمكعبات الأسمنت في 7 أيام هو ( $21.58\text{N/mm}^2$ ) وأن متوسط مقاومة الضغط لمكعبات الأسمنت في (28يوم) هو ( $43.15\text{N/mm}^2$ ).

##### 5-4-4 اختبارات الركام :-

تم استخدام ركام ناعم "رمل كنجر" وكانت نتائج التحليل المنخلي كما هو موضح بالجدول (2-4) وكانت الكثافة النوعية للرمل ونسبة الامتصاص كما هو موضح بالجدول(2-4).

تم استخدام ركام خشن (20 مم) غير مكسور وكانت نتائج التحليل المنخلي كما هو موضح بالجدول (3-4) وكانت الكثافة النوعية للركام الخشن (2.65) ونسبة الامتصاص كما هو موضح بالجدول (1.09).

#### 6-4-4 الهبوط:

يتأثر الهبوط بمكونات مواد الخلطة الخرسانية و نسبة الماء واختلاف درجات الحرارة.

وجد أن قيمة الهبوط كما موضح بالجدول رقم (4\_12) أن أعلى هبوط عند درجة حرارة (10) درجة مئوية (45 مم) ، وأقل هبوط عند درجة حرارة (50) درجة مئوية (25 مم) بسبب تبخر المياه من الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط وتفاعل الأسمنت ، وعند درجات حرارة (30) درجة مئوية الهبوط مناسب (30مم) .

#### 7-4-4 اختبارات الخرسانة :

حسب الكود البريطاني : يجب ان لا تقل درجات حرارة ماء الخلط عن 5 درجة مئوية وان لا تزيد درجات حرارة ماء الخلط عن 40 درجة مئوية .

وجد أن كلما قلت درجات حرارة ماء الخلط عن 30 درجة مئوية قلت مقاومة الضغط بسبب قلة تفاعل خواص الخرسانة بسبب برودة المياه تشكل كرات ماء داخل الخلطة الخرسانية تقلل من تفاعل الخلطة ، وكلما زادت درجات حرارة ماء الخلط عن 30 درجة مئوية أيضا قلت مقاومة الضغط ، بسبب زيادة درجات حرارة الماء تزيد تسرع تشكل الكتلة الخرسانية وتسرع زمن الشك الابتدائي والنهائي المبكر للخرسانة ، بسبب تبخر الماء تفقد الخلطة الخرسانية خواصها فتحدث تشوهات داخل الخلطة الخرسانية فتضعف مقاومتها . وجد أن أفضل درجات حرارة لمياه الخلطة الخرسانية لصب الخرسانة عند (10-20-30) درجة مئوية ، ويفضل صب الخرسانة في الطقس البارد.

# الباب الخامس

## الخلاصة والتوصيات

## 5. الخلاصة و التوصيات

### 1-5 الخلاصة :-

- من الملاحظ من التجارب السابقة انه كلما ارتفعت درجة حرارة مياه الخلطة الخرسانية عن (30 درجة مئوية ) القياسية, نتحصل علي قابلية تشغيل ضعيفة و يقل زمن الشك الابتدائي و النهائي و تزيد المقاومة المبكرة للخرسانة في 7 يوم و تقل المقاومة النهائية في 28 يوم .
- وكلما قلت درجة حرارة مياه الخلطة الخرسانية عن (30 درجة مئوية ) القياسية , نتحصل علي قابلية تشغيلية عالية و يزيد زمن الشك الابتدائي و النهائي و تزيد المقاومة النهائية بصورة كبيرة نسبيا .

### 2-5 التوصيات :

- تخلق ظروف الطقس الغير معتدلة مشاكل كثيرة لصناعة و صب و معالجة الخرسانة و التي يمكن أن تنعكس تأثيراتها على خواصها في الحالة اللدنة و المتصلدة .
- و تمتد تلك التأثيرات علي العناصر الأساسية في منشآت الخرسانة المسلحة خاصة في الخرسانات الكتلية و في البلاطات الأسقف ذات الأسطح الكبيرة في المباني العادية .
- ولا بد من إعطاء إهتمام إضافي و إتخاذ إجراءات خاصة و ضرورية للحد من هذه التأثيرات .

### في ما يلي بعض الإجراءات العملية مخصصة في الآتي :

- 1- حماية مواد الخرسانة في الموقع العمل من الظروف الطقس غير المعتدلة .
- 2- تجنب إضافة الماء إلي الخلطة الخرسانية بدون معيار محدد .
- 3- تبريد ماء إلي الخلطة في الظروف الحارة و تسخينه في الظروف الباردة وذلك في حدود معينة.
- 4- في ظروف الحرارة العالية يجب السعي قدر الإمكان صب الخرسانة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر او في وقت متأخر من الظهر حين تكون درجة حرارة الجو أقل من 30 درجة مئوية.
- 5- في ظروف البرد القارص يجب الابتعاد عن الصب في الصباح الباكر و الليل و السعي قدر الإمكان للصب عند فترة الظهر.

6- يجب أن لا تزيد المدة ما بين إضافة ماء الخلطة ووضع الخرسانة في القالب عن 20 دقيقة في الصيف أو 30 دقيقة في فصول السنة الأخرى ، ويتم دمكها قبل مضي 30 دقيقة من وضعها في القالب.

7- في حالة صب المسطحات الواسعة يلزم تنفيذ فواصل انكماش يتم ملؤها بعد الصب بالبيتومين أو أي مادة مماثلة لتفادي حدوث تشققات.

8-تنفيذ فواصل تمدد بحيث تكون المسافة القصوى بينها من 30-35م للمنشآت العادية.

9 - رش القوالب بالمياه قبل الصب في الظروف الحارة و تسخينها في الظروف شديدة البرودة.

### 3-5 المراجع:-

1. ع.ع. بلقفيه, جغرافية الجمهورية اليمنية, عدن ,سلسلة الكتاب الجامعي(3).1997.
2. م. أبو علاء ,جغرافية شبه جزيرة العرب, الجزء الرابع ,الطبعة الثانية , الأنجلو المصرية – القاهرة ,مكتبة الانجلو المصرية– القاهرة 1989.
3. البقرى , الإنشاء والانهيار. الطبعة الأولى ,طباعة دار الحرمين, 72ش-مصر والسودان- حدائق القبة-1994.
4. شأبو المجد واخرون , تصدع المنشآت الخرسانية وطرق إصلاحها , دار النشر للجامعات- الطبعة الثانية – مصر 1997.
5. ACI-Committee Rwpport: Hot wheather concreting Reported by ACI committee 305, Aug 1997.
6. N.R.SHATTAF, ALshamsi :The effoct of conduncwd silica fume on some properities of concrete in hot climates proceedings of the firs international conference on reinforced concrete materials in hotclimates. Alain-U.A.E April 24th-27th /1994 . pp 147-157.
7. p.Catharin :Die Hydrathonswaeme der Zemente und ihre Bedeeutung.zement und Beton.Heft 11,12-12wien.1971.
8. 12wien.1971.
9. Zongjin Li; Advanced concrete technology; 2011.
10. The Roman Pantheon: The Triumph of Concrete. Romanconcrete.com. Retrieved on 2013-02-19.
11. Evelien Cochez; Wouter Nijs; Giorgio Simbolotti & Giancarlo Tosato. "Cement Production" (PDF). IEA
12. ETSAP – Technology Brief I03 – June 2010: IEA ETSAP- Energy Technology Systems Analysis
13. Programme.
14. U.S. Federal Highway Administration (14 June 1999). "Admixtures".
15. Cement Admixture Association. "Admixture Types".
16. <http://www.daytonsuperior.com/docs/default-source/tech-data-sheets/section-05--curingcompounds.pdf?sfvrsn=3>

17. "Structural lightweight concrete" (PDF). Concrete Construction. The Aberdeen Group. March 1981.